

**BARVY A LAKY®****KATALOGOVÝ LIST****BAKRYLEX PRIMER**

Vodouředitelná základní barva na dřevo

Stránka číslo: 01

Charakteristika a použití Vodouředitelná brousitelná základní barva na všechny druhy dřeva k použití v interiéru a exteriéru. Je určena pro nové i renovační základní nátěry okenních rámců, dřevěných zárubní i dveřních křidel, dřevěného nábytku či obložen, podhledů a jiných stavebně truhlářských výrobků. Barva vyplňuje póry, vyrovnává nerovnosti v podkladu a celkově zvyšuje přilnavost mezi podkladem a vrchním nátěrem.

Oblast použití Podklad: dřevo
Prostředí: interiér, exteriér

Odstíny Bílý.

Parametry nátěrové hmoty	Viskozita (KU)	80-90
	Obsah netěkavých látek	min. 60 %

VOC	Kategorie: A/d
	Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek v g/l od 1. 1. 2010: 130
	Maximální obsah těkavých látek ve stavu připraveném k použití v g/l: 0

Vydatnost 5 až 7 m²/kg v jedné vrstvě.

Ředění Voda.

Příklad nátěrového postupu Podklad musí být suchý, zbavený nečistot, nesoudržných vrstev starších nátěrů, mastnoty a pryskyřice. Při aplikaci na dřevo v exteriéru doporučujeme nejprve dřevo napustit ochranným přípravkem LAZUROL AQUA NAPOUŠTĚDLO. Po zaschnutí ochranného nátěru se podklad přebrousí brusným papírem P180–220 a očistí se od prachu. Barva se po naředění (pouze v případě potřeby, max. 5% vody) a dokonalém rozmíchání nanáší štětcem, válečkem nebo pneumatickým stříkáním v 1–2 vrstvách. Rozmezí mezi jednotlivými nátěry musí být min. 4 hodiny. Po nanesení poslední vrstvy je možné základ brousit, nejméně však 6 hodin od nátěru poslední vrstvy brusným papírem P 240–320. Poté je možné nanášet vrchní barvu (např. BAKRYLEX UNIVERZÁL, LAZUROL AQUA COLOR) v 1–2 vrstvách. Časový odstup mezi jednotlivými nátěry vrchní barvy musí být min. 4 hodiny. Minimální teplota při aplikaci a schnutí nátěru je 10 °C, nejméně 3 °C nad rosným bodem a vzdušná vlhkost do 70 %.

Způsob aplikace Štětec, váleček, stříkání.

Manipulace Při dopravě a skladování chraňte před mrazem. Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou. Výrobek je ošetřen biocidem. Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reakční směr: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Skladovatelnost Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem.

Likvidace obalů a odpadů Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místo určené obcí ke shromažďování ostatních odpadů. Dále viz. oddíl 13 bezpečnostního list výrobku.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.