

**BARVY A LAKY®****KATALOGOVÝ LIST****REMAL STĚRKA**

Vnitřní vyrovnávací stěrka

Stránka číslo: 01

Charakteristika a použití Je doporučen k celoplošnému vyrovnávání stěn a stropů v interiéru na omítkové, sádkartonové a podobné povrchy. Velmi snadno se nanáší. Nevhodný ke spárování obkladů.

Oblast použití Podklad: omítky, zdivo, sádkartony
Prostředí: interiér

Odstíny Vyrábí se v nenormalizovaném bílém odstínu.

Parametry	Viskozita	min. 50000 mPas (Brookfield HB DV 2+ 6/100)
	Obsah netěkavých látek	min. 73%
	pH	8,5 – 9,5
	Objemová hmotnost g/cm ³	1,7 – 1,8

Spotřeba Při vrstvě 1 mm je cca 1,7 až 1,9 kg/m², závisí na členitosti podkladu a síle nanášené vrstvy.

Ředění Voda.

Příklad nanášení Renovované povrchy zbavte starých a nepřilnavých nátěrů. Savé podklady ošetřete REMAL UNIVERZÁLNÍ PENETRACÍ, nesoudržné a sprašující podklady ošetřete REMAL HLOUBKOVOU PENETRACÍ. Povrch tak zbavíte prachu, zpevníte jej, sjednotíte savost a zaručíte přilnavost nátěru. Doba schnutí je 4 hodiny. **Stěrka je připravena k použití, nedoporučujeme intenzivně míchat ani ředit vodou.** Nanáší se nerezovým hladítkem v 1 nebo 2 vrstvách se silou jeden, 1,5 až 2 mm. Po dokonalém zaschnutí (24 h) přebrousit mřížkou nebo smirkovým papírem.

Způsob aplikace *Nanášení:* Ocelové hladítko.
Broušení: Brusná mřížka, smirkový papír.

Manipulace Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s požitavinami, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Výrobek je ošetřen biocidem. Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1), okthilinin (ISO). Může vyvolat alergickou reakci.

Skladovatelnost Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem.

Likvidace obalů a odpadů Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místo určené obcí ke shromažďování ostatních odpadů. Dále viz. oddíl 13 bezpečnostního list výrobku.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.