

Technický list



MAX COLOR- Barva na kůži

0006101

0006102

0006103

POPIS VÝROBKU:

Pro kožené povrchy.

PŘEDNOSTI VÝROBKU:

- Jednoduchá aplikace
- Rychleschnoucí
- Odolná vůči povětrnostním vlivům

ZPRACOVÁNÍ:

Bezpečnostní opatření:



V případě potřeby použít osobní ochranné prostředky.

Typ polomasky: A2/P2, Ochranné rukavice např. Latex nebo Nitril.


Příprava podkladu:



Důkladně odmastit a očistit.

Lakování pouze na suché a bezprašné podklady.


Před použitím:



Před použitím nádobu důkladně protřepat minimálně 2 min.


Technický list

Vzdálenost od stříkaného předmětu:



10 – 15 cm dle konkrétních podmínek

Nástřik:



Na 1 nástřik křížovým způsobem:
cca 20 μm při 20 °C.

Schnutí:



Uvedená doba schnutí je určena pro
1 vrstvu nástřiku při teplotě 20 °C.
Proti prachu: po 5 min.
Na dotek: po 35 min.
Proschlá: po 4 hod.

Po použití:



Nádobu po použití otočit dnem vzhůru a
trysku zmáčknout tak dlouho, dokud
nevystupuje pouze vzduch bez barvy.

Všechny ostatní povrchy, jako např. kámen, hlína, keramika, sklo, ratan /
lýko, karton/papír musí být opatřena základní vrstvou belton universal.

Likvidace:

Zcela vyprázdněnou nádobu lze likvidovat nebo recyklovat jako kovový odpad. Nádobu
se zbytky starých barev odevzdejte ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné
odpady.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Základní suroviny: **Na bázi PVC**

VOC: 840g/l

Obsah pevných látek: cca. 13% v případě ředěné barvy bez hnacího plynu

Úroveň lesku: cca. 16 jednotek lesku při úhlu měření 85 °

Označení: viz. Bezpečnostní list

Technický list

Skladování:



60 měsíců od data výroby/20°C

Na suchém místě při teplotách mezi 15-25°C. Vlhkost nepřesahuje 60%. Dózu uchovávat ve svislé poloze, na suchém místě, chránit proti chemickým a mechanickým vlivům. Je nutné dodržovat bezpečnostní upozornění na dóze, stejně jako je třeba dodržovat zákonná ustanovení pro skladování a likvidaci.

www.makocolor.cz

Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech a informují o našich produktech a jejich možných aplikacích. Proto by neměly být pokládány za záruku konkrétních vlastností produktu nebo jejich vhodnosti pro konkrétní aplikaci. Varování nacházející se na výrobku etikety musí být dodrženy. Všechna existující vlastnická práva musí být zohledněna.