

**BARVY A LAKY®**

# KATALOGOVÝ LIST

## BARLET SILIKON

Fasádní barva

Stránka číslo: 01

**Charakteristika a použití**

Používá se pro nátěry fasád, vápenocementových omítek, betonů, pórobetonů, dřevotřísky a podobných povrchů. Barva je snadno zpracovatelná.

**Oblast použití**

Podklad: omítky, stěrky, beton, pórobeton apod.  
Prostředí: interiér, exteriér

**Odstíny**

K probarvování v systému TELURMIX se vyrábí jako báze A, B, C. Báze A se používá jako bílý odstín.

**Parametry nátěrové hmoty****BARLET SILIKON BÁZE A=BÍLÁ**

|                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Viskozita                                 | min. 4000 mPas (Brookfield HB DV 2+ 4/100) |
| Obsah netěkavých látek                    | min. 65%                                   |
| Objemová hmotnost                         | 1,57 – 1,67 g/cm <sup>3</sup>              |
| Propustnost pro vodní páru S <sub>D</sub> | 0,04 m                                     |

**BARLET SILIKON BÁZE B**

|                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Viskozita                                 | min. 4000 mPas (Brookfield HB DV 2+ 4/100) |
| Obsah netěkavých látek                    | min. 65%                                   |
| Objemová hmotnost                         | 1,53-1,63 g/cm <sup>3</sup>                |
| Propustnost pro vodní páru S <sub>D</sub> | 0,04 m                                     |

**BARLET SILIKON BÁZE C**

|                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Viskozita                                 | min. 4000 mPas (Brookfield HB DV 2+ 4/100) |
| Obsah netěkavých látek                    | min. 65%                                   |
| Objemová hmotnost                         | 1,45-1,55 g/cm <sup>3</sup>                |
| Propustnost pro vodní páru S <sub>D</sub> | 0,04 m                                     |

**VOC**

|                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Kategorie: A/c</p> <p>Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek v g/l od 1. 1. 2010: 40</p> <p>Maximální obsah těkavých látek ve stavu připraveném k použití v g/l: 25</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Vydatnost**

4 – 5 m<sup>2</sup>/kg v jedné vrstvě.

**Ředění**

Voda.

**Příklad pracovního postupu**

Podklad musí být suchý a vyžrálý. Příliš savé, sprašující nebo nesoudržné podklady ošetřete penetrací BARLET SILIKON PENETRACE. Barvu ředte max. 5 % vody a důkladně promíchejte. Barvu nanášejte po zaschnutí penetrace ve dvou vrstvách štětkou nebo válečkem. Barvu lze nanášet i tlakovým stříkáním. Další vrstvy nanášejte nejdříve po dokonalém zaschnutí. Na ucelené plochy použijte výrobek z jedné šarže, různé šarže před použitím smíchejte dohromady! Optimální teplota pro natírání je 15 až 25 °C.

**Způsob aplikace**

Štětka, váleček, stříkání AIRLESS např. STORCH AIRLESS ST 550, STORCH AIRLESS ST 700 nebo STORCH AIRLESS ST 800 doporučený tlak od 100 – 130 bar, velikost trysky 517 případně 519, filtr do pistole 50 mesh. Při aplikaci stříkáním doporučujeme vždy předem provést zkoušky na konkrétním zařízení. Doporučujeme častější kontrolu pistolového filtru.

**Manipulace**

Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s požívatelny, krmivy a pitnou vodou. Výrobek je ošetřen biocidem. Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, okthilnon (ISO), reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou kožní reakci. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování aerosolů. Používejte ochranné rukavice. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.



**BARVY A LAKY®**

# KATALOGOVÝ LIST

## BARLET SILIKON

Fasádní barva

Stránka číslo: 02



**VAROVÁNÍ**  
UFI: XFKS-013A-X005-JR11

- Skladovatelnost** Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem.
- Likvidace obalů a odpadů** Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místo určené obcí ke shromažďování ostatních odpadů. Dále viz. oddíl 13 bezpečnostního list výrobku.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.