

Stránka číslo: 01

Složení	Tužidlo je roztok alifatického polyisokyanátu v organických rozpouštědlech.									
Vlastnosti a použití	Tužidlo je určeno výhradně k vytvrzování polyuretanových nátěrových hmot TELPUR a PRAGOPUR. Přídavek tužidla TELHARD PUR je pro jednotlivé typy nátěrových hmot různý a je uveden v příslušných předmětových normách výrobků, včetně doby zpracovatelnosti směsi. Připravuje se jen takové množství natužené směsi, které se stačí zpracovat během životnosti směsi.									
Parametry tužidla	<table><tr><td>Konzistence</td><td>35 - 60 s / Ø 4 mm Ford</td></tr><tr><td>Obsah netěkavých složek</td><td>ca 75 % hmotn.</td></tr><tr><td>Bod vzplanutí</td><td>38 °C</td></tr><tr><td>Hustota</td><td>1070 kg/m³</td></tr></table>		Konzistence	35 - 60 s / Ø 4 mm Ford	Obsah netěkavých složek	ca 75 % hmotn.	Bod vzplanutí	38 °C	Hustota	1070 kg/m³
Konzistence	35 - 60 s / Ø 4 mm Ford									
Obsah netěkavých složek	ca 75 % hmotn.									
Bod vzplanutí	38 °C									
Hustota	1070 kg/m³									
VOC, TOC	<table><tr><td>VOC: 0,25 kg/kg tužidla</td><td>TOC: 0,17 kg/kg tužidla</td></tr></table>		VOC: 0,25 kg/kg tužidla	TOC: 0,17 kg/kg tužidla						
VOC: 0,25 kg/kg tužidla	TOC: 0,17 kg/kg tužidla									
Manipulace	Při manipulaci postupujte opatrně. Před použitím se seznamte s pokyny v bezpečnostním listu a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a předpisy. Výrobek obsahuje organická rozpouštědla. Dodržujte základní hygienická pravidla. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Při práci používejte ochranné rukavice, ochranu očí, ochranný oděv. Zajistěte účinné větrání pracoviště. Ode dne 24. srpna 2023 se pro průmyslové nebo profesionální použití vyžaduje odpovídající odborná příprava.									
Balení	0,1 kg; 0,2 kg; 0,5 kg; 1,0 kg; 1,5 kg; 4,0 kg									
Skladovatelnost	Výrobek si uchovává užité vlastnosti 24 měsíců od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C. Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti.									
Likvidace obalů a odpadů	Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.									

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.