

**Charakteristika a použití**

Vodouředitelná tenkovrstvá akrylátová lazura doporučena k ochranným a dekorativním nátěrům plotů, štítů, dveří, podhledů, zahradního nábytku, pergol, dřevěných obložení, srubů, chat apod. Je vhodná pro vnitřní i venkovní použití s předpokládanou dlouhodobou životností (v závislosti na podmínkách použití). Splňuje podmínky ČSN EN 71-3, část 3: Bezpečnost hraček. Migrace určitých prvků.

Oblast použití

Podklad: dřevo
Prostředí: interiér, exteriér

Odstíny

Vyrábí se v odstínech podle speciální vzorkovnice.

Parametry nátěrové hmoty

pH	7 - 8
Obsah netěkavých látek	11,5 – 14,5 %
Objemová hmotnost	1,015 g/cm ³
Výroková doba F4	22 – 26 sec.

VOC

Kategorie: A/e
Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek v g/l od 1. 1. 2010: 130
Maximální obsah těkavých látek ve stavu připraveném k použití v g/l: 9

Vydatnost

12 – 18 m²/kg v 1 vrstvě v závislosti na druhu, struktuře, hustotě dřeva a způsobu aplikace

Ředění

Neředí se.

Způsob aplikace

Štětec, stříkání.

Příprava podkladu

Povrch dřeva musí být před nátěrem pevný, suchý, čistý, přebroušený brusným papírem č. 80 – 100 a zbavený prachu. Prskyřičná místa vymyta ředidlem. Povrch starých nátěrů musí být před nátěrem zbavený prachu, nepřilnavých a olupujících se vrstev, nečistot a přebroušený brusným papírem č. 100 – 120. Poškozená místa je nutné přebrousit až na zdravé dřevo. Ve venkovním prostředí doporučujeme před nátěrem napuštění dřeva vhodným fungicidním ochranným prostředkem např. LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD.

Příklad nátěrového postupu

Před použitím obsah důkladně rozmíchejte. Neředěnou lazuru aplikujte na připravený podklad ve 2-3 vrstvách v intervalu min. 2 h. Pro renovační nátěry postačí 1-2 vrstvy. Mezi nanášením jednotlivých vrstev lazury je vhodné nátěr lehce přebrousit jemným brusným papírem (č. 180-220) a opět zbavit prachu a nečistot vzniklých po broušení. V interiérech pro zvýšení mechanické odolnosti je možné povrchovou úpravu dokončit přelakováním lakem LAZUROL AQUA EKOHOST nebo LAZUROL AQUA P-UREX. Teplota podkladu a okolí nesmí klesnout pod 10 °C, relativní vlhkost vzduchu by neměla být vyšší než 75 %. Povrch nesmí být mokrá ani pokrytý námrazou. Nenatírejte na přímém slunci, za deště, mlhy a silného větru. Aplikací zařízení, nářadí a pomůcky je nutné po skončení práce ihned omýt vodou. Povrch nátěru je při teplotě 20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 50 % suchý na dotek po 2 hodinách a zcela suchý po 12 hodinách. Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu nebo dřeva mohou prodloužit dobu schnutí.

Manipulace

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek je ošetřený biocidem. Obsahuje 1,2-



benzisothiazol-3(2H)-on, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Skladovatelnost

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem.

Likvidace obalů a odpadů

Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místo určené obcí ke shromažďování ostatních odpadů. Dále viz. oddíl 13 bezpečnostního list výrobku.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.