

Stránka číslo: 01

**Složení** Roztok speciální alkydové pryskyřice s přísadou biocidů, vosků, UV filtrů, zvýšeného podílu přírodního oleje a disperzí transparentních oxidů železa v organickém rozpouštědle. Kapalná fungicidní lazura ve formě syntetického alkydového roztoku na preventivní ochranu dřeva proti dřevokazným a dřevozbarvujícím houbám a plísním.

**Vlastnosti a použití** Tenkovrstvá lazura LAZUROL 3v1 S1045 je určena k dlouhodobé preventivní chemické povrchové ochraně dřeva a materiálů na jeho bázi před napadením plísněmi a dřevozbarvujícími i dřevokaznými houbami. Lazura je určena k dekorativním lazurovacím nátěrům měkkého i tvrdého dřeva vystaveného povětrnostním vlivům. Hluboce proniká do struktury dřeva a výrazně zdůrazňuje strukturu dřeva. Poskytuje dlouhodobou ochranu dřeva proti vodě a UV záření. Nátěry jsou stálobarevné, snadno obnovitelné a nepraskají. **Odstín T000 přírodní má v podmínkách exteriéru omezenou životnost.**  
**Obsah účinných složek:** 2,95 g/kg propikonazol (ISO); 2,95 g/kg 3-jod-2-propynyl-butytkarbamat (IPBC); 0,01 g/kg N-didecyl-N-dipolyetoxyamoniium-borát.

**Typové označení** podle ČSN 490600-1: F<sub>B</sub>, B, P, 1, 2, 3, S

Lazura není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a k nátěrům dětského nábytku a hraček.

- ◆ dlouhodobá ochrana dřeva
- ◆ preventivní ochrana dřeva proti plísním a houbám
- ◆ snadno obnovitelný nátěr
- ◆ zvýrazňuje přirozenou kresbu dřeva

**Oblast použití**  
 Podklad: dřevo, dřevotříska, dřevovláknité desky a podobné materiály  
 Prostředí: exteriér  
 Příklady: zahradní nábytek, dřevěné štíty, podhledy, obložení stěn a stropů, ploty, chaty a dřevěné domky, okna, dveře, korek, penetrace dřevěných podlah

<b>Odstíny</b>	T 000 přírodní	T 023 teak	T 027 meranti	T 083 višeň
	T 020 kaštan	T 024 cedr	T 060 pinie	
	T 021 ořech	T 025 třešeň	T 064 buk	
	T 022 palisandr	T 026 wenge	T 080 mahagon	

<b>Parametry nátěrové hmoty</b>	Konzistence	60 - 110 s / Ø 2 mm Ford
	Obsah netěkavých látek	ca 40 % hmotn.
	Obsah netěkavých látek	33 % obj.
	Bod vzplanutí	> 62 °C
	Hustota	860 - 880 kg/m <sup>3</sup>

<b>VOC, TOC</b>	Kategorie: A/h	VOC: 0,59 – 0,61 kg/kg	TOC: 0,50 – 0,52 kg/kg
	Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek v g/l od <b>1. 1. 2010: 750</b>		
	Maximální obsah těkavých látek ve stavu připraveném k použití v g/l: <b>550</b>		

<b>Vlastnosti zaschlého nátěru</b>	Lesk	stupeň 4 - 5
------------------------------------	------	--------------

**Zasychání** Zaschlý do 24 hodin (23 °C / 50RV)

**Teoretická vydatnost** 13 - 15 m<sup>2</sup>/1 litr na jednu vrstvu podle savosti podkladu

**Ředění** BALTECH S6006 (zejména k mytí pomůcek)

**Příprava podkladu** Dřevo musí být před aplikací čisté, suché, dobře obroušené, o vlhkosti max. 12 %, zbavené zbytků pryskyřic. Dřevo se zvýšeným obsahem pryskyřic (modřín, borovice) musí být předem zbaveno všech výronů pryskyřic, např. vmytím nitroředidlem BALTECH C6000. Na kvalitě předúpravy dřeva závisí celkový vzhled konečné povrchové úpravy dřeva a také celková životnost nátěrového systému.

Stránka číslo: 02

Při renovačních nátěrech je nutné dřevo zbavit staré nesoudržné vrstvy např. přebroušením. Je doporučeno dodržovat celý nátěrový systém dle KL výrobce.

**Podmínky aplikace** Během doby aplikace a po celou dobu schnutí musí být minimální teplota ovzduší a podkladu 5 °C, maximálně pak 40 °C. Optimální teplota pro nanášení nátěrové hmoty je 18 °C až 23 °C a relativní vlhkost vzduchu 40 až 70 %.

Typ, povrch a předchozí nátěr dřeva ovlivňují výsledný odstín nátěru, proto doporučujeme provést zkušební nátěr před finální aplikací. Reklamacie barevných odstínů bude uznána pouze tehdy, pokud byl před realizací proveden zkušební nátěr a tento byl u nás reklamován.

Na ucelené plochy používejte vždy materiál z jedné výrobní šarže. Při užití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín. Barevné odstíny různých šarží doporučujeme před aplikací smíchat ve větší nádobě. Odstín lazury dále závisí na počtu a tloušťce nátěrů (vzorkovnice je vypracována na vybroušeném smrkovém dřevu, na které byly aplikovány 2 nátěry štětcem dle doporučeného postupu).

Tento výrobek není vhodný pro nátěry podlah a dřeva v trvale vlhkém prostředí (např. sauny), dřeva ošetřeného oleji nebo vosky, popř. produkty obsahující vosky.

Pokud je tento produkt používán na ošetření dřeva s vysokým obsahem tříslovin (akát, dub, modřín), je nutné nejprve provést zkušební nátěr. Z důvodu vysokého obsahu tříslovin může docházet k pomalému zasychání, následnému vyplavování tříslovin a celkovému ovlivnění vzhledu nátěrového filmu.

Stohovatelnost a dolep natřených ploch je nutné odzkoušet na konkrétní podmínky (klimatické podmínky, tloušťka vrstvy, počet nátěrů, tvar podkladu, typ podkladu apod.).

**Postup práce** Nanáší se po důkladném rozmíchání na předem připravený podklad štětcem ve směru vláken. Neředí se, lazura je již v aplikační viskozitě. Během prací je nutné lazuru pravidelně promíchávat.

Lazuru je vhodné aplikovat ve 3 vrstvách. Doporučené dávkování na jednu vrstvu nátěru je 75 ml/m<sup>2</sup>. Nátěr je suchý do 24 hodin. Pro stejnoměrné zvýraznění kresby dřeva je vhodné nevsáklou lazuru po 10 až 15 ti minutách od nanesení setřít pomocí suchého štětce.

K preventivní ochraně dřeva před dřevokazným hmyzem je doporučeno předem dřevo napustit LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S1033.

Dřevo ošetřené propikonazolem nesmí být použito k výrobě nábytku a hracích konstrukcí.

**Způsob aplikace** Štětec

**Manipulace** Výrobek obsahuje organická rozpouštědla. Dodržujte základní hygienická pravidla. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Při práci používejte ochranné rukavice a ochranný oděv. Zajistěte účinné větrání pracoviště. Osoby a zvířata by se neměly zdržovat v ošetřeném prostoru, dokud nátěr nezaschne.

**Používejte LAZUROL 3V1 S1045 bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.**

#### **Pokyny pro první pomoc:**

**Obecně:** projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností a při náhodném požití a zasažení očí vždy okamžitě vyhledejte lékaře a poskytněte mu informace z obalu. **Při nadýchání:** přenést postiženého na čerstvý vzduch a ponechat jej v klidu v poloze usnadňující dýchání, zabránit podchlazení. **Při požití:** NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ. Vypláchnout ústa vlažnou vodou a vypít 0,2 – 0,5l vlažné vody. **Při zasažení kůže:** odložit kontaminovaný oděv a kůži intenzivně oplachovat proudem čisté vody. **Při zasažení očí:** široce otevřené vyplachovat 15 až 20 minut čistou vodou. Pokud má postižený kontaktní čočky, ihned je vyjmout. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

**Skladovatelnost** Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOOUT. Hořlavá kapalina III. třídy nebezpečnosti.

**Balení** 0,75 l; 2,5 l; 4 l

Stránka číslo: 03

**Likvidace obalů a odpadů**

***Hadry, piliny, papíry a podobné materiály nasáklé lazurou představují požární riziko a mohou se samy vznítit. Je proto nezbytné materiály nasáklé fermeží neprodleně zlikvidovat (spálit) nebo uložit do nádoby s vodou.***

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.