

Výrobek :**Datum aktualizace: 03.08.2025**

SUPERMAL VÁPENNÝ NÁTĚR

Složení a charakteristika výrobku:

Vápenný nátěr je tradiční bílý malířský nátěr s vyšším obsahem vápenného hydrátu a přírodních plniv, který doporučujeme pro sklepy, sklady, užitkové a hospodářské prostory. Vyznačuje se vysokou paropropustností, což umožňuje přirozené dýchání zdiva a omezuje kondenzaci. Je vhodný pro vnitřní i venkovní použití. Podkladový materiál omítky, zdivo, beton. Případné tónování je možné pouze do pastelových odstínů a to pouze pigmenty odolnými alkalitě např. FRONTON. Použití pigmentu pouze do 5%.
Obsahuje: hydroxid vápenatý.

Odstíny:

Bílá (možné tónovat pouze do pastelových odstínů pomocí pigmentů odolných vůči alkalitě – např. Fronton, max. 5 %).

Použití:

Určen k hygienickým nátěrům omítek, zdiva a betonu. Ideální pro sklepy, sklady, garáže, zemědělské objekty, historické budovy. Určeno pro aplikaci na vápenné, vápenocementové a hliněné omítky, přírodní kámen, starší minerální nátěry nebo neglazované cihly. Není vhodné pro sádrové podklady nebo nátěry na bázi syntetických pryskyřic.

Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý, pevný, soudržný, čistý, bez prachu, mastnot, plísní a výkvětů. Staré nátěry a nesoudržné vrstvy je nutné odstranit. Nové omítky je nutné nechat důkladně vyzrát.

Příklad nátěrového postupu:

Nátěr aplikujeme štětkou, štětcem. Doporučujeme nanášet v jedné až třech vrstvách (druhá a třetí nátěr se provádí až po zaschnutí předchozí vrstvy). Při teplotě +20°C a relativní vlhkosti vzduchu 65% je nátěr po 2–4 hodinách přetíratelný. Minimální teplota vzduchu a podkladů pro aplikaci je +5°C až 30°C. Nenatírané plochy je třeba chránit proti potřísnění zakrytím. V případě znečištění, plochu ihned očistit vodou. Před aplikací důkladně promíchat. Během aplikace může dojít k opětovnému mírnému odsazení, je vhodné nátěr občas zamíchat do homogenní konzistence. Nátěr doporučujeme aplikovat v tenkých vrstvách. Nátěr neaplikujte na staré hliněné a disperzní barvy, penetrační přípravky pod disperzní nátěry, hydrofobizované omítky a nátěry, silikonové a akrylátové tmely.

Doporučené způsoby aplikace:

Štětcem nebo vápennou štětkou. Neaplikovat při teplotách pod +5 °C a nad +30°C. Chránit okolní plochy před znečištěním.

Parametry nátěrové hmoty:

Skupenství: kapalina	Barva: bílá
pH: 10,5–11,5 (při 20 °C, neředěno)	Paropropustnost: vysoká
Zápach – bez zápachu	Zasychání na dotek: cca 2–4 hodiny
Hustota – 1,44 g/cm ³	

Hodnoty pro stanovení emisních limitů:

VOC kategorie A(a), limit 30 g/l. Maximální obsah VOC ve výrobku: 5 g/l.

Teoretická vydatnost:

Až 5 m ² /kg na vrstvu v závislosti na savosti a struktuře podkladu.	
---	--

Vlastnosti zaschlého nátěru:

Matný, jemně strukturovaný povrch. Vysoce paropropustný. Minerální charakter – bez syntetických pojiv. Nevhodný k otěru nebo omývání.

Ředidlo:

Voda – lze ředit max. 5–10 % dle potřeby.

Skladovatelnost:

36 měsíců v originálním neotevřeném obalu při teplotě +5 °C až +30 °C. Výrobek nesmí zmrznout.

Likvidace odpadů a obalů:

Zbytky produktu a kontaminované obaly zlikvidujte podle platné legislativy (např. zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.). Obaly nevhazovat do běžného odpadu. Výrobek nesmí být vyléván do kanalizace.

Upozornění z hlediska bezpečnosti práce a první pomoci:

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC: při náhodném požití a zasažení očí vždy vyhledejte lékaře. Při nadýchání: při silném nadýchání stačí vyjít na čerstvý vzduch. Při zasažení kůže: odložit kontaminovaný oděv a kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem. Při požití: vypláchněte ústa a vypijte asi 0,5 l vody, nevyvolávejte zvracení. Při zasažení očí: vyplachovat

široce otevřené 30 minut čistou vodou. Hygiena a bezpečnost práce: dodržujte základní hygienická pravidla. Při práci nejíst, nepít, nekouřit.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

- Uchovávejte mimo dosah dětí
- Používejte ochranné rukavice, brýle a oděv
- Nevdechujte prach ani aerosol
- Při práci nejezte, nepijte, nekuřte
- Zajistěte dostatečné větrání
- Při zasažení očí volejte lékaře

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.