



Detail produktu

Primer S2000 základní barva na kov, 0110 šedý, 7,5 kg

Základní barva syntetická antikorozní

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ:

PRIMER S 2000 je základní antikorozní barva, která obsahuje zinkfosfátový antikorozní pigment a je určena pro účinnou antikorozní ochranu ocelových a litinových povrchů ve vnitřním i venkovním prostředí. Neobsahuje těžké kovy. Je vhodná zejména pod syntetické na vzduchu schnoucí emaily. Vyznačuje se velmi rychlým zasycháním a dobrou kryvostí. V odstínu 0100 bílá je barva díky dobré brousitelnosti navíc určena pro ochranné nátery dřevěných prvků.

PRIMER S 2000 je vhodný jako základní náter pro náterový systém např. kovových odlitků, kovových konstrukcí, oplocení, vrat apod. Bílý odstín je navíc určen i na náter dřevěných oken, dveří, dřevěného nábytku a dřevotřískových desek.

Klíčové vlastnosti:

- účinná antikorozní ochrana
- rychlé zasychání
- dobrá kryvost

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Kov: Podklad pro aplikaci musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Nejdříve ze všeho se musí povrch odmastit pomocí vhodného čistícího prostředku (např. technický benzín P 6402, aceton P 6401 nebo kde je to možné teplá tlaková voda s obsahem saponátu). Pro případné odstranění zbytků různých solí je nutné povrch následně opláchnout čistou vodou. Hrubé a dobře přilnavé nečistoty je nutné odstranit ručně nebo mechanicky (broušením, škrábáním). Případnou volnou rez je možné odstranit též ručně nebo mechanicky (kovové kartáče, brusné kotouče). Ideální přípravou ocelového a litinového podkladu je otryskání na stupeň Sa 2 ½ dle ČSN EN ISO 8501-1. Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů. Pro zajištění kompatibility nového nátěru se starým je doporučeno provést zkušební referenční nátěr. Je doporučeno dodržovat celý nátěrový systém dle katalogového listu výrobce.

Dřevo: Dřevo musí být před aplikací čisté, suché, dobře obroušené, o vlhkosti max. 12%, zbavené zbytků pryskyřic. Dřevo se zvýšeným obsahem pryskyřic (modřín, borovice) musí být předem zbaveno všech výronů pryskyřic, např. vymytím nitroředidlem C 6000. Na kvalitě předúpravy dřeva závisí celkový vzhled konečné povrchové úpravy dřeva a také celková životnost nátěrového systému. Povrch dřeva je nutné nejprve napustit vhodným napouštědlem, které zajišťuje stejnou savost podkladu a vyšší ochranu dřeva (v případě použití fungicidního napouštědla i ochranu proti napadení dřeva plísněmi, houbami a hmyzem). Následně je nutné povrch dřeva přebrousit jemným brusným papírem a pak teprve aplikovat základní barvu na dřevo. Při renovačních nátěrech je nutné dřevo zbavit starých nepřilnavých nátěrů a zajistit dobrou pevnost podkladu (při celkovém odstranění starého nátěru se nový nátěr provádí postupně, včetně napouštění dřeva).

ŘEDĚNÍ: ředidlo BALTECH S6006

Teoretická vydatnost: 8-10 m²/ kg na jednu vrstvu

PRACOVNÍ POSTUP:

Před použitím barvu dobře promíchejte a podle potřeby zředte. Nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkáním na předem připravený podklad.

Nátěr / nástřik kovu:

- 1 až 2x nátěr (nástřik) barvou PRIMER S2000, zasychání nátěru 24 hodiny. Optimální tloušťka jedné vrstvy 30-40 µm. broušení brusným papírem č. 280;
- 2 až 3x nátěr (nástřik) emailem INDUSTRIT S2013. Optimální tloušťka jedné vrstvy je 30-35 µm. Jednotlivé nátěry emailem musí zasychat nejméně 24 hodiny (20°C).
- Při aplikaci stříkáním se nejprve ošetří problematická místa (rohy, hrany, sváry, povrchové vady) tzv. pásovým nátěrem štětcem a teprve po zavaznutí tohoto nátěru se provádí nástřik celé plochy (včetně již natřených problematických míst).

Nátěr savého podkladu:

- 1x napuštění lakem LAZUROL Impregnační základ S1033, zasychání 24 hodiny
- 1 až 2x nátěr (nástřik) barvou PRIMER S2000, zasychání nátěru 24 hodiny. Optimální tloušťka jedné vrstvy 30-40 µm. broušení brusným papírem č. 280;
- 2 až 3x nátěr (nástřik) emailem INDUSTRIT S2013. Optimální tloušťka jedné vrstvy je 30-35 µm. Jednotlivé nátěry emailem musí zasychat nejméně 24 hodiny (20°C).

EAN:	8591235083620
Obj. číslo:	180147
Ředění barvy:	Rozpouštědlem
Atest na dětské hračky:	ne
Barva nátěru:	Šedá
Prostředí:	Vnitřní i venkovní
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Primer
Hmotnost	8,3 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/primer-s2000-zakladni-barva-na-kov-seda-0110-7-5-kg