



Detail produktu

FEST-B S2141, antikoroziční nátěr na železo, 0101 světle šedý, 2,5 kg

Samozákladující antikoroziční barva s grafitem

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ:

Barva je určena zejména **k jednovrstvým venkovním ochranným nátěrům plechových střešních krytin, okapů, ocelových konstrukcí** a dalších kovových předmětů vystavených trvalému působení povětrnostních vlivů a slunečního záření. **Barva na střechy obsahuje kromě inhibitoru koroze i absorbér UV záření**, který chrání pojivo barvy proti degradaci. Ochranu proti degradaci nátěru **garantuje příměs grafitu - český patent**. Díky grafitu se barva vyznačuje dlouhodobou odolností působení povětrnostních vlivů, vodoodpudivostí a účinnou bariérovou antikoroziční ochranou.

Klíčové vlastnosti:

- dlouhodobá životnost
- bariérová ochrana grafitem
- vynikající přilnavost

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad pro aplikaci musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Nejdříve ze všeho se musí povrch odmastit pomocí vhodného čistícího prostředku (např. BALTECH P6402 Benzín technický, BALTECH P6401 Aceton nebo kde je to možné teplá tlaková voda s obsahem saponátu). Pro případné odstranění zbytků různých solí je nutné povrch následně opláchnout čistou vodou. Hrubé a dobře přilnavé nečistoty je nutné odstranit ručně nebo mechanicky (broušením, škrábáním). Případnou rez je možné odstranit též ručně nebo mechanicky (kovové kartáče, brusné kotouče) nebo pomocí odrezovačů. V případě použití chemických odrezovačů je nutný následný oplach čistou vodou. Nátěr na pozinkovaný plech je možný nejdříve po jednom roce působení povětrnostních vlivů.

Savé podklady je nutné nejprve napustit vhodným napouštědlem, které zajišťuje stejnou savost podkladu. Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů.

ŘEDĚNÍ: ředidlo BALTECH S6006 (štetec, váleček), ředidlo BALTECH S6001 (stříkání)

Teoretická vydatnost: 7 - 8 m²/ kg na jednu vrstvu

PRACOVNÍ POSTUP:

Před použitím se obsah důkladně promíchá a podle potřeby naředí.

Aplikujte 2 až 3x nátěr (nástrík) barvou FEST-B 2v1 NA STŘECHY S2141. Doporučená tloušťka suchého nátěrového filmu jedné vrstvy je 50 µm. V případě, že jsou nutné, lze další nástríky nebo nátěry nanést buď mokry do mokrého (do cca 3 hodin), případně po zaschnutí (po 24 h).

Způsob aplikace má vliv na výsledný vzhled nátěru. Struktura obsaženého grafitu může při roztírání způsobit barevné rozdíly (stínování), které však nemají vliv na ochranné vlastnosti nátěru.

Může se Vám hodit [zakrývací materiál](#), jako [papírová lepicí páska](#) či [zakrývací fólie](#), případně [brusné papíry](#). Nezapomeňte na [štetce](#) a [válečky](#).

EAN:	8591235056655
Obj. číslo:	180304
Ředění barvy:	Rozpouštědlem
Barva nátěru:	Šedá
Prostředí:	Venkovní
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Fest-b
Hmotnost:	2,8 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/fest-b-s2141-antikorozni-nater-na-zelezo-0101-svetle-sedy-2-5-kg