## Detail produktu

# Industrol S2013 univerzál lesk vrchní barva na kov a dřevo, 1100 šeď střední, 750 ml

Vrchní email syntetický lesklý na dřevo a kov

**CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ:**

Výrobek je určen **k vrchním lesklým nátěrům kovů, dřeva a materiálů jako zdivo pro venkovní i vnitřní použití**. Podklad je vždy nutno opatřit vhodnou základní nátěrovou hmotou. Výrobek má **vynikající kryvost, vysoký lesk, velmi dobrou odolnost vůči povětrnosti**. Má dobrý rozliv i zpracovatelnost. Vyrábí se v široké škále odstínů. Výrobek má dlouhodobou skladovatelnost, během které nedochází ke změně užitných vlastností nátěrové hmoty. Výrobek je vhodný pro nátěry plotů, dveří, zárubní, parapetů, drobných konstrukcí a průmyslových předmětů, dřevěného nábytku a obložení, zahradního nábytku, omyvatelných a otěruvzdorných nátěrů stěn.

**Klíčové vlastnosti:**

• Dlouhodobá odolnost povětrnostním vlivům
• Stabilní lesk
• Uretanizované pojivo

**PŘÍPRAVA PODKLADU:**

Dřevo musí být před aplikací čisté, suché, dobře obroušené, o vlhkosti max. 12 %, zbavené zbytků pryskyřic. Betonový či zděný podklad musí být suchý, soudržný, očištěný, dobře vyzrálý (obvykle 4 – 6 týdnů) a stavebně izolovaný proti zemní (spodní) vlhkosti. Kovový podklad musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Savé podklady musí být dále napuštěny vhodným napouštědlem a případně opatřeny vhodnou základní hmotou. Kovové podklady musí být opatřeny vhodnou základní antikorozní hmotou. Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů.

**ŘEDĚNÍ:** ředidlo BALTECH S6006 (štětec, váleček), ředidlo BALTECH S6001 (stříkání)

**Teoretická vydatnost:** 14 - 16 m²/l v jedné vrstvě

**PRACOVNÍ POSTUP:**

Před použitím se obsah důkladně promíchá a podle potřeby naředí.

**Nátěr kovových předmětů:**

1.) 1x barva PRAGOPRIMER STANDARD S2000 nebo FORMEX ZÁKLAD NA POZINK S2003, PRAGOPRIMER UNIVERZÁL S2035
2.) místní tmelení tmelem, vybroušení tmelené plochy brusným papírem
3.) 1x barva PRAGOPRIMER STANDARD S2000 nebo PRAGOPRIMER UNIVERZÁL S2035
4.) broušení brusným papírem č. 280-320 za mokra
5.) 2 až 3x barva INDUSTROL UNIVERZÁL S2013

**Nátěr dřevěných předmětů:**

1.) 1x napustit lakem Lazurolem Classic S1023, zasychání 24 hodin.
2.) 1-2x barva PRAGOPRIMER PLUS S2070 nebo LAZUROL OKNOBAL ZÁKLAD S2060.
3.) 2-3x email INDUSTROL UNIVERZÁL S2013. Jednotlivé nátěry emailem musí zasychat nejméně 24 hodin (20 °C).

*Může se Vám hodit zakrývací materiál, jako papírová lepicí páska či zakrývací fólie, případně brusné papíry. Nezapomeňte na štětce a válečky.*

| | |
|---|---|
| EAN: | 8595073020571 |
| Obj. číslo: | 190689 |
| Ředění barvy: | Rozpouštědlem |
| Atest na dětské hračky: | ne |
| Barva nátěru: | Šedá |
| Stupeň lesku: | Lesk |
| Prostředí: | Vnitřní i venkovní |
| Výrobce: | Skupina BARVY A LAKY |
| Značka: | Industrol |
| Hmotnost | 0,9 kg |
| Url produktu: | https://www.bal.cz/industrol-s2013-univerzal-lesk-vrchni-barva-na-kov-a-drevo-1100-sed-stredni-750-ml |