



## Detail produktu

# Betex s2852 2v1 základní i vrchní barva na bazény 0440 tmavě modrá, 4 kg

Polystyrenová barva na bazény BETEX 2v1 NA BAZÉNY S2852.

### CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ:

Barva se používá jako **penetrační i vrchní nátěr a je určena k nátěrům betonových podkladů, zdiva a omítek vystavených účinkům vody**, vodním parám nebo vysoké relativní vlhkosti. Barvu je možno použít také k nátěrům bazénů a kovových nádrží. Barva není určena na kletované betonové povrchy.

### Klíčové vlastnosti:

- 100% nepropustná
- stále pružná
- vysoká odolnost vodě a vodním parám
- odolnost bazénové chemii

### PŘÍPRAVA PODKLADU:

Natíraný podklad musí být suchý, soudržný, očištěný, dobře vyztužený (obvykle 4 - 6 týdnů) a stavebně izolovaný proti zemní (spodní) vlhkosti. Povrch musí být zbaven prachu, nesmí být znečištěn mastnotami, zbytky asfaltu a ropnými produkty. Prach je ideální vysát výkonným vysavačem. V případě čištění vodním tryskáním je nutné nechat podklad důkladně proschnout. V případě podkladu s většími nerovnostmi se doporučuje přebroušení. Relativní vlhkost podkladu nesmí překročit 5 %. Staré nátěry je nutné důkladně odstranit.

**ŘEDĚNÍ:** ředidlo BALTECH S6005

**Teoretická vydatnost:** 5 - 6 m<sup>2</sup>/ 1 kg na jednu vrstvu

### PRACOVNÍ POSTUP:

Nátěrovou hmotu je před aplikací nutné dobře rozmíchat tak, aby na dně nezůstala žádná usazenina, v případě penetračního nátěru doředit. Nanášet štětcem nebo válečkem na předem připravený podklad.

### Nátěry omítky, zdiva, betonu:

- 1 až 2x penetrování barvou BETEX 2v1 NA BAZÉNY S2852 zředěnou ředidlem BALTECH S6005 v poměru 1:1
- 3 až 5x nátěr barvou BETEX 2v1 NA BAZÉNY S2852

### Nátěr kovu:

- 1x nátěr základní barvou FORMEX ZÁKLAD NA POZINK S2003. Vrchní nátěr se na základní barvu nanáší do 24 h po aplikaci nebo až po 7 dnech
- 3 až 4x nátěr barvou BETEX 2v1 NA BAZÉNY S2852 (interval nanášení mezi jednotlivými vrstvami 4 h / 23 °C).

Tloušťka celého nátěrového systému musí být nejméně 120 μm. Nátěr může být vystaven účinkům vody nejdříve po 7 dnech. Stabilita barevných odstínů může být ovlivněna vystavením náročnému chemickému prostředí. Tento jev nemá vliv na účinnost nátěru.

EAN: 8591235039993  
Obj. číslo: 242126  
Ředění barvy: Rozpouštědlem  
Barva nátěru: Modrá  
Stupeň lesku: Lesk  
Výrobce: Skupina BARVY A LAKY  
Značka: Betex  
Hmotnost: 4,4 kg  
Url produktu: <https://www.bal.cz/betex-s2852-2v1-barva-na-bazeny-440-tmave-modra-4-kg>