



## Detail produktu

### Bisil barva na beton pod vodu, voděodolná, 0101 šedá, 700 g

Email se zvýšenou odolností vůči UV záření je určen k vodotěsným nátěrům stěn vodních nádrží, silážních jímek a plaveckých bazénů, též pro povrchovou úpravu ocelových konstr. a eternitových střech. Barva je atestována pro přímý styk s potravinami, pitnou vodou a na povrchovou úpravu hraček.

#### Použití:

Barva určená pro konečnou úpravu povrchů ocelových, litinových předmětů a konstrukcí vystavených agresivním vlivům povětrnosti, trvalé vlhkosti a dlouhodobé expozici pod vodou. Lze použít pro vodotěsné nátěry stěn vodních nádrží a silážních jímek. Na základě zdravotní nezávadnosti vytvrzeného filmu barvy je užívána k ochranným povlakům plaveckých bazénů a koupališť, v potravinářských provozech s častým mytím a stálou vlhkostí. Je vhodná na povrchovou úpravu eternitových střech, dřevěných prvků. Na beton se používá k ochraně proti pronikání vody a vlhkosti. Odolává běžným koncentracím anorganických kyselin, zásad i některým ropným produktům vyšších frakcí ( od LTO výše).

#### Pracovní postup:

1. Barva se nanáší minimálně ve dvou vrstvách. Optimální tloušťka vrstev samotného vytvrzeného Bisilu je v rámci běžných podmínek 80-120 um (3 vrstvy).
2. Pro dlouhodobou expozici pod vodou se počet vrstev zvyšuje na 5 (250 um).
3. Aplikace je možná štětcem, válečkem, máčením nebo stříkáním. První vrstvu je vždy lépe natřít štětcem. Další vrstvy je naopak pohodlnější stříkat. Při nanášení doporučujeme dodržet za běžných podmínek mezi jednotlivými vrstvami přestávku alespoň 4 hodiny. Dobré vytvrzení předchozích vrstev je důležité. při vytváření ochranných povlaků na kovech, je nezbytné před aplikací barvy, aby byl podklad opatřen dostatečnou vrstvou vhodné základní antikorozi barvy (BILAK Zn Prim, GLASFIX Zn, S2102, S2000, Unipor základ)

Může se Vám hodit [zakrývací materiál](#), jako [papírová lepicí páska](#) či [zakrývací fólie](#), případně [brusné papíry](#). Nezapomeňte na [štětce](#) a [válečky](#).

EAN:	8590518342072
Obj. číslo:	242916
Ředění barvy:	Rozpouštědlem
Stupeň lesku:	Lesk
Barva nátěru:	Šedá
Prostředí:	Venkovní
Výrobce:	Biopol Paints
Značka:	Bisil
Hmotnost	0,9 kg
Url produktu:	<a href="https://www.bal.cz/bisil-barva-na-beton-pod-vodu-vodeodolna-0101-seda-700-g">https://www.bal.cz/bisil-barva-na-beton-pod-vodu-vodeodolna-0101-seda-700-g</a>