



Detail produktu

Bisil Thermo žáruvzdorná barva 700 °C, 0199 černá, 3,5 kg

Barva je speciálně vyrobena **k ochraně ocelových a litinových povrchů vystavených cyklickému tepelnému namáhání**. Používá se k ochranným nátěrům krbů, kouřovodů, parního potrubí, motorů, výměníků tepla, slunečních kolektorů...

Barva určená pro konečnou úpravu povrchů ocelových, litinových předmětů a konstrukcí vystavených jednorázovému nebo cyklickému tepelnému namáhání. Barva je formulována na základě špičkové silikonové pryskyřice s využitím moderních anorganických spinelových pigmentů, které nedegradují ani při teplotách kolem 700 °C.

Barvu lze použít k úpravě kovových částí krbů, kamen, kouřovodů, parního potrubí, motorů, výměníků tepla, slunečních kolektorů. Barva je určena k nátěrům nebo nástřikům na konstrukce, které jsou zatíženy teplotami až do 700 °C krátkodobě, dlouhodobě do 550 °C.

Pracovní postup:

- 1.) Barva se nanáší štětcem, válečkem, stříkáním, nebo máčením. První vrstvu je vhodnější natřít. Mezi jednotlivými vrstvami zachovejte za normálních podmínek časové odstupy min.4 hodiny.
- 2.) Optimální je nechat každou vrstvu zaschnout a vypálit při teplotě 230 °C po dobu 30 min.
- 3.) Nátěrový systém nemusí být vypálen, je však měkčí a neodolává působení organických rozpouštědel. Při následném vypálení celého NS dbejte na pozvolný náběh teploty!!! Nejvhodnější příprava ocelového i litinového podkladu je otryskání.

Podklad:

Zbavení podkladu od rzi a starých degradovaných nátěrů a odmaštění! Optimálního odmaštění podkladu ... např. 2 x nátěr spec. přípravkem IZOKOR. Následuje vlastní nátěrový systém obvykle 2 x CORSIL + min.2 x BISIL Thermo. Pro přípravu podkladu i nanášení NS doporučujeme zachovávat zásady technických norem ČSN EN ISO 12944 1-8 a doprovodných předpisů ČSN ISO 8501 1-2, 8502 2-6, ...).

EAN:	8590518323354
Obj. číslo:	243012
Ředění barvy:	Rozpouštědlem
Barva nátěru:	Černá
Prostředí:	Vnitřní i venkovní
Výrobce:	Biopol Paints
Značka:	Bisil
Hmotnost:	4,0 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/bisil-thermo-zaruvzdorna-barva-700-c-0199-cerna-3-5-kg