



Detail produktu

LAZUROL impregnační základ S1033 čirý, 2,5 l

Lazurol S1033 je určen k preventivní chemické **povrchové ochraně dřeva** a materiálů na jeho bázi **před napadením plísněmi, dřevozbarvujícími i dřevokaznými houbami a dřevokazným hmyzem**. Používá se **pod olejové, syntetické nebo vodouředitelné nátěrové hmoty**. Dřevo napuštěné Lazurolem s1033 může být zabudováno v interiérech (třídy ohrožení 1 a 2 dle ČSN EN 335-1, 2, 3) a exteriérech (třída ohrožení 3 dle ČSN EN 335 - 1, 2, 3) staveb.

Výrobek je registrován v databázi biocidních přípravků Ministerstva zdravotnictví.

Klíčové vlastnosti:

- Preventivní **ochrana dřeva proti plísním, houbám a hmyzu**,
- snižuje a sjednocuje nasákavost podkladu,
- zvyšuje přilnavost vrchního nátěru.

POUŽITÍ:

Syntetické fungicidní napouštědlo, preventivní ochrana dřeva pod následné nátěrové systémy zejména v exteriéru. Používá se pod olejové, syntetické nebo vodouředitelné nátěrové hmoty. Typové označení dle ČSN 49 0600-1: FB, B, P, IP, 1, 2, 3, S.

Příklady použití - zahradní nábytek, dřevěné štíty, podhledy, obložení stěn a stropů, ploty, chaty a dřevěné domky, okna, dveře, penetrace dřevěných podlah. **Používejte přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.**

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Dřevo musí být před aplikací čisté, suché, dobře obroušené, o vlhkosti max. 12 %, zbavené zbytků pryskyřic. Dřevo se zvýšeným obsahem pryskyřic (modřín, borovice) musí být předem zbaveno všech výronů pryskyřic, např. vymytím nitroředidlem BALTECH C6000. Na kvalitě předúpravy dřeva závisí celkový vzhled konečné povrchové úpravy dřeva a také celková životnost nátěrového systému

ŘEDĚNÍ: ředidlo BALTECH [S6006](#) pro mytí pomůcek. Lak se neředí, je již připraven k použití.

Teoretická vydatnost:

6 - 10 m²/1 litr na jednu vrstvu podle savosti podkladu.

PRACOVNÍ POSTUP:

LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S1033 se nanáší po důkladném rozmíchání na suché, neorosené dřevo, zbavené pryskyřičných výronů, při teplotě 10 až 25 °C. Není nutné ředit.

Doporučená spotřeba: a) pro ochranu dřeva ve třídě použití 1 a 2 samostatně jako impregnační prostředek 2x nátěr štětcem nebo ponořování s minimální spotřebou 150 ml/m²,

b) pro ochranu dřeva ve třídě použití 1 a 2 pod lazurovací a krycí nátěrové systémy 1x nátěr štětcem nebo ponořování s minimální spotřebou 100 ml/m²,

c) pro ochranu dřeva ve třídě použití 3 pod lazurovací a krycí nátěrové systémy 2x nátěr štětcem nebo ponořování s minimální spotřebou 150 ml/m².

Biocidní účinek nastává po zaschnutí nátěru - potom lze ošetřené dřevo dále zpracovávat. LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S1033 je určen pouze pro biocidní ochranu dřeva, pro zajištění dalších dekorativních vlastností a pro ochranu dřeva na povětrnosti je nutné aplikovat další vhodné nátěry. Doporučený interval pro přetření impregnačního základu je minimálně 24 hodin, maximálně 14 dní.

Může se Vám hodit [zakrývací materiál](#), jako [papírová lepicí páska](#) či [zakrývací fólie](#), případně [brusné papíry](#). Nezapomeňte na [štětky](#) a [válečky](#).

EAN:	8595073026580
Obj. číslo:	246172
Ředění barvy:	Rozpouštědlem
Atest na dětské hračky:	ne
Barva nátěru:	Bezbarvá
Prostředí:	Vnitřní i venkovní
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Lazurol
Hmotnost	2,9 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/lazurol-s1033-impregnacni-zaklad-ciry-2-5-l