



Detail produktu

Sinepox s2300 dvousložková základní barva na kov a ocel, bílá + tvrdidlo, 1,18 kg

Dvousložková epoxidová základní barva (odstín bílý) s obsahem antikorozního pigmentu určená pro základní nátěry ocelových a jiných kovových povrchů. Lze použít též pro základní nátěry jiných povrchů (dřevo, silikátové povrchy, některé plastické hmoty apod.). Barva vytváří dokonale přilnavou vrstvu s antikorozní ochranou povrchu. Lze použít také jako mezivrstva (podkladový nátěr).

Použití:

Dvousložková epoxidová základní barva s obsahem antikorozního pigmentu. Ke zhotovování základních nátěrů ocelových a jiných kovových povrchů. Lze použít pro základní nátěry jiných povrchů (dřevo, silikátové povrchy, některé plastické hmoty apod.). Barva vytváří vysoce přilnavou vrstvu s antikorozní ochranou povrchu. Nátěr lze snadno brousit. Vynikající chemická a mechanická odolnost, výborná přilnavost a ořezuvzdornost, velmi dobrá kryvost nátěru. Jednoduchá a snadná aplikace. Nemá být určena k nátěrům ploch přicházejících do styku s potravinami, krmivy, pitnou vodou ani k nátěrům dětského nábytku a hraček. Lze použít také v exteriéru a interiérech jako základní nátěr pro vnitřní i vnější nátěrové systémy. Epoxidové nátěrové hmoty SINEPOX S 2300, SINEPOX S 2300 HB a SINEPOX S 2321, SINEPUR U 2054 jsou určeny pro sestavování nátěrových systémů do korozního prostředí C4 a C5. Doporučujeme řídit se skladbou nátěrového systému dle ČSN EN ISO 12944-5.

Příprava povrchu:

- Odstranit staré nátěry. Povrch musí být suchý, bez nečistot a mastnoty.
- Žárově pozinkovanou ocel a hliník zdrsnit, případně lehce otryskat (sweeping) a opatřit nátěrem typu WASH-PRIMER (např. LAS 2688).
- Ušlechtilou ocel tryskat na stupeň přípravy povrchu Sa 2, profil povrchu střední (G), RZ = 50 µm. Možná je i úprava ručním a mechanizovaným čištěním povrchu na St 2 nebo St 3.
- Teplota podkladu: min. 15 °C a alespoň 3 °C nad rosným bodem.
- Nevytvrzenou kompozici lze z povrchu nářadí umýt ředidlem SINEPOX S 6300 nebo Lignofix S 6300, případně acetonem.

EAN:	8594162724543
Obj. číslo:	251102
Ředění barvy:	Rozpouštědlem
Barva nátěru:	Bílá
Prostředí:	Venkovní
Výrobce:	Stachema
Značka:	Stachema
Hmotnost	1,1 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/sinepox-s2300-dvouslozkova-zakladni-barva-na-kov-a-ocel-bila-tvrdidlo-1-18-kg