



Detail produktu

EPOLEX S2300 barva základní na kov, šedý mat + Epolex S7300 tužidlo, sada 1,18 kg

BARVA ZÁKLADNÍ EPOLEX S2300 epoxidová dvousložková je určena k **základním antikorozním nátěrům** rozličných kovů.

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ:

Barva je určena k základním antikorozním nátěrům kovů, kdy má zajistit nátěrovému systému dokonalou přilnavost a antikorozní ochranu, např. kovové nádrže, potrubí, stroje, provozní konstrukce, mostní konstrukce. Před použitím se barva rozmíchá a smísí s tužidlem v předepsaném poměru.

Klíčové vlastnosti:

- výborné antikorozní vlastnosti
- výborná přilnavost na rozmanité kovy
- nestéká při aplikaci v silných tloušťkách

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad pro aplikaci musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Nejdříve ze všeho se musí povrch odmastit pomocí vhodného čistícího prostředku (např. BALTECH BENZÍN TECHNICKÝ P6402, BALTECH ACETON P6401 nebo kde je to možné teplá tlaková voda s obsahem saponátu). Pro případné odstranění zbytků různých solí je nutné povrch následně opláchnout čistou vodou. Hrubé a dobře přilnavé nečistoty je nutné odstranit ručně nebo mechanicky (broušením, škrábáním). Případnou rez je možné odstranit též ručně nebo mechanicky (kovové kartáče, brusné kotouče) nebo pomocí odrezovačů. V případě použití chemických odrezovačů je nutný následný oplach čistou vodou. Savé podklady je nutné nejprve napustit vhodným napouštědlem, které zajišťuje stejnou savost podkladu.

ŘEDĚNÍ: ředidlo BALTECH S6300

TUŽENÍ: EPOLEX TUŽIDLO S7300.

Poměr tužení: EPOLEX BARVA ZÁKLADNÍ S2300 - 100 hmotnostních dílů: EPOLEX TUŽIDLO S7300 - 17 hmotnostních dílů.

Poměr tužení: EPOLEX BARVA ZÁKLADNÍ S2300 - 100 objemových dílů: EPOLEX TUŽIDLO S7300 - 25 objemových dílů.

Natuženou směs je nutné zpracovat do 8 hodin.

Teoretická vydatnost: 9 - 12 m²/ 1 kg na jednu vrstvu

PRACOVNÍ POSTUP:

Před použitím se obsah natuží dle předepsaného poměru, důkladně promíchá a podle potřeby naředí. Nanáší se štětcem, válečkem nebo stříkáním na předem připravený podklad.

Nátěr / nástřik kovu:

1. 1x nátěr EPOLEX BARVA ZÁKLADNÍ S2300. Druhý nátěr je možno provádět po 24 h zasychání (20 °C). Zasychání a tvrdnutí nátěru je možno urychlit přisoušením při teplotě 60 až 100 °C po dobu 60 až 30 minut.
2. 1 až 2x nátěr EPOLEX BARVA VRCHNÍ S2321 (pro interiér) nebo TELPUR T300 (pro exteriér).

EAN:	8591235060140
Obj. číslo:	251117
Ředění barvy:	Rozpouštědlem
Barva nátěru:	Šedá
Prostředí:	Vnitřní i venkovní
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Epolex
Hmotnost	1,5 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/epolex-s2300-zaklad-profi-barva-na-kov-sedy-mat-epolex-s7300-tuzidlo-sada-1-18-kg