



Detail produktu

HB-Lak Sadurit Z1 protiskluzová barva na beton, šedá, 4 kg + tužidlo Telalit 1 kg

Sadurit Z1 je **protiskluzová dvousložková epoxidová barva na betonové podlahy**. Velice kvalitní protiskluzový, pojízdný je odolný proti olejům a chemikáliím, používá se k finálním nátěrům betonových podkladů. SADURIT Z1 (složka A systému) a TELALIT 160 (složka B systému) je dvousložkový probarvený nátěrový rozpouštědlový systém se zvýšenou odolností vůči chemickým a ropným produktům.

Systém doporučujeme použít pro úpravy podlah:

- Obchodní domy a sklady.
- Velkokapacitní garáže, autodílny.
- Výstavní pavilony a předváděcí obchodní centra.
- Výrobní a skladové haly, potravinářské provozy.

Vydatnost:

5 m²/kg při 100 mikronech mokrého filmu. Spotřeba 0,2 kg/m².

Mísící poměr:

Složka Z1: 100 hm. d., složka Telalit 160: 25 hm. d..

Použití:

Sadurit Z1 se používá jako nátěrová podlahovina **pro bezprašnou povrchovou úpravu betonu**, případně jiných soudržných materiálů jako dřevotřísky apod. Její **uplatnění naleznete v garážích, skladech, strojovnách, montážních dílnách a ve výrobních halách**. Vykazuje vysokou odolnost proti oděru, dobrou přilnavost k podkladu, omyvatelnost a částečně chemickou odolnost. Šedý odstín Saduritu Z1 vytvrzený Telalitem T 160 je vhodný pro nátěry betonových ploch v potravinářských provozech.

Technologický postup zpracování:

Podklad musí být izolovaný nebo podsklepený, jinak hrozí vztlínání spodní vlhkosti, které vede většinou k odlupování nátěru. Beton musí být alespoň 28 dní vyzrálý. Povrch nesmí být kletován ani pokryt vystouplým cementovým mlékem. Podklad musí být zbaven všech mechanických nečistot, mastnot či zbytků starých nátěrů. Sadurit Z1 se před natužením důkladně promíchá v celém obsahu, aby se dobře rozmíchaly hutnější podíly plniva. Obě složky se pak smísí v udaném poměru pomalým, důkladným promícháním. Doba zpracovatelnosti natužené směsi je při 20 °C 4 hodiny. Nátěr se provádí nejlépe asfaltéřskými košťaty nebo velurovými válečky. Tloušťka neředěného mokrého nátěru má být 100 až 200 mikronů. Při nanesení silnějších vrstev dochází ke zhoršenému odpařování obsažených rozpouštědel a prodlužuje se doba úplného vytvrzení. V horším případě dojde k tvorbě trhlinek v povrchu a v místech prohlubní nastává mramorování povrchu v důsledku rozvrstvení pigmentů různé hustoty. Více namáhané plochy nebo porézní podklady penetrujeme nátěrem naředěným 10 až 15 % S6300. Další nátěr provedeme po 24 hodinách.

EAN:	8594028511034
Obj. číslo:	256502
Ředění barvy:	Rozpouštědlem
Atest na dětské hračky:	ne
Barva nátěru:	Šedá
Stupeň lesku:	Ostatní
Prostředí:	Vnitřní i venkovní
Výrobce:	HB-LAK
Značka:	HB-LAK
Hmotnost	5,5 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/hb-lak-sadurit-z1-protiskluzova-barva-na-beton-seda-4-kg-tuzidlo-telalit-1-kg