



Detail produktu

Sokrates sedlácká barva na dřevo, 0260 hnědá, 700 g

Sedlácká barva - Krycí barva na bázi modifikované fermeže s olejem ve vodě. Extrémně penetrující **krycí vodou ředitelná barva na dřevo** určená **pro hobby i profesionální použití ve venkovním i vnitřním prostředí**. Výrazně **zkrášluje dřevo a dokonale vykresluje texturu dřeva**. Vytváří sametový, na dotyk příjemný pololesklý povrch, který silně odpuzuje vodu. Oleje propůjčují barvě vynikající penetrační vlastnosti a zároveň vytváří na povrchu jemný vysoce pigmentovaný film, který zachovává kresbu dřeva. Aplikuje se přímo na surové dřevo.

Barva obsahuje kombinaci UV filtrů, které zamezují degradaci nátěru. Povrch nátěrového filmu je rezistentní k napadení plísněmi a houbami a zamezuje tak jejich pronikání do dřeva. **Zamezuje pronikání vody do dřeva**, snižuje jeho sesychání a praskání. Dokonalá penetrace podkladu zamezuje loupání nátěru. Lněný olej, v kombinaci s dalšími rostlinnými oleji, prodlužuje dobu zasychání povrchu. Barva nezapáchá a je neutrálního charakteru. **Barva má certifikaci na hračky a výrobky pro děti.**

Použití:

interiér a exteriér, obložení budov, chatky, zahradní domky, zahradní nábytek, pergoly, dřevo na dětských hřištích, balkóny, okenice, ploty, přístřešky, výplně zábradlí.

Nanášení:

[štetec](#) nebo [váleček](#). Minimální teplota pro aplikaci 12 °C. Zasychání na prach 8 - 6 hodin, mezi nátěry 1den.

Vydatnost:

12 až 15 m²/ kg.

Zasychání:

na prach 8 až 6 hodin, mezi nátěry 1den.

Nanášení:

Sokrates Sedlácká barva se nanáší rovnoměrně na zdravý, čistý, suchý a [přebroušený povrch č. 80 - č. 100](#), štětcem nebo válečkem z mikroválka v přiměřené vrstvě, která se zejména při prvním nátěru dokonale vsákne a to bez vytírání barvy. Na povrchu musí vždy zůstat přiměřené množství barvy, které se vsákne. Přebytečnou, nevsáklou barvu, postupně stahujte bez výrazných loužiček! Vrstva barvy se ale nesmí vytírat a MUSÍ vždy zůstat v přiměřené vrstvě. Další nátěr se aplikuje po zaschnutí první vrstvy, to je cca po 24 hodin. Mezi nátěry lze podle potřeby provést lehké přebroušení [brusným papírem č. 100 - 120](#). Lehkým přebroušením prvního nátěru, strhnutí chlupu získáte dokonale hladký, příjemný povrch.

V exteriéru a ve vlhkém prostředí, kde může hrozit napadení dřeva dřevokaznými houbami, je nutné podklad předem ošetřit biocidním přípravkem [Lignofix E-profi](#). Mezi napouštěním dřeva [Lignofixem E-profi](#) a aplikací nátěrové hmoty musí být dodržena lhůta min. 48 hodin.

Může se Vám hodit [zakrývací materiál](#), jako [papírová lepicí páska](#) či [zakrývací fólie](#), případně [brusné papíry](#). Nezapomeňte na [štětce](#) a [válečky](#).

EAN:	8594166557345
Obj. číslo:	262436
Ředění barvy:	Vodou
Atest na dětské hračky:	Ano
Barva nátěru:	Hnědá
Stupeň lesku:	Pololesk
Prostředí:	Vnitřní i venkovní
Výrobce:	Building plast s.r.o.
Značka:	Socrates
Hmotnost	0,9 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/socrates-sedlacka-barva-na-drevo-0260-hneda-700-g