



Detail produktu

Karbolineum Extra 3v1 barva na dřevo, jantar, 700 g

Moderní impregnační nátěrová hmota s dekorativními vlastnostmi. Působí jako účinné hluboko penetrující napouštědlo a zároveň jako vrchní ochranný nátěr v deseti barevných odstínech. Obsahuje velmi jemné transparentní pigmenty, které dodávají dřevu požadovaný odstín a zároveň zvýrazňují jeho přirozenou texturu. Spolu s dalšími funkčními přísadami efektivně působí proti veškerým povětrnostním vlivům včetně UV záření. Nátěr neuzavírá dřevo, umožňuje mu regulaci vlhkosti, nepraská a neloupe se. Po úplném zaschnutí je zcela bez zápachu. Nátěrový film je ošetřen biocidními látkami proti napadení mechy, plísněmi, řasami a houbami. Bezbarvý odstín není v exteriéru samostatně dostatečnou ochranou proti UV záření. Používá se jako impregnační napouštědlo pod barevné odstíny nebo jako dodatečný nátěr, který chrání předchozí vrstvy a prodlužuje jejich životnost. Obnova se provádí po 3 – 6 letech, podle místních podmínek, jednoduchým přetřením, bez nutnosti odstraňování starého nátěru. Karbolineum extra je výrobek s dlouholetou tradicí. Díky svým jedinečným vlastnostem se tento nátěr stal nejpoužívanějším přípravkem pro nátěry historických objektů, šindelových střech, dřevěných fasád, roubenek, a v neposlední řadě památek lidové architektury. Karbolineum extra je výrobek podléhající pravidelnému certifikačnímu dozoru. Bylo na něj vydáno Stavebně technické osvědčení č. STO-AO 224-500/2012/a. Jeho účinnost a ochranné vlastnosti jsou pravidelně kontrolovány Institutem pro testování a certifikaci, a.s., Zlín (Autorizovaná osoba č. 224).

Použití:

stavební dřevěné konstrukce v exteriéru i v interiéru, dřevěné fasády, šindelové střechy, chaty, chalupy, obložení, pergoly, altány, parkovací přístřešky, ploty, okna, okenice a jiné.

Příprava podkladu a způsob nanášení:

Před použitím přípravku důkladně promíchejte, případně protřepte. Natírané dřevo musí být proschlé (rel. vlhkost max. 15%), zbavené starých nátěrů a jiných mechanických a vegetativních nečistot včetně pryskyřičných výronů. Nanáší se štětcem, válečkem, stříkácí pistolí nebo máčením v jedné i více vrstvách. Aplikace další vrstvy vždy až po vsáknutí předchozí. Nános by měl před zaschnutím zcela vpenetrovat do dřeva, aby se nevytvářela lesklá místa. Doba zasychání - obvykle do 24 hodin - závisí na teplotě a proudění vzduchu, vlhkosti a savosti podkladu. Na hladce opracovaném a málo savém dřevě může být tato doba delší. Výsledný odstín se může lišit v závislosti na druhu natíraného dřeva. Doporučujeme provést zkušební nátěr menší plochy.

Ředění:

Neředí se. Ředidlo S6005 nebo S 6006 pro čištění pomůcek.

Vydatnost:

Doporučujeme aplikovat minimálně 150 g/m² (6,7m² z 1 kg), aby byla zajištěna dostatečná účinnost ochrany.

EAN:	8595002324022
Obj. číslo:	302104
Ředění barvy:	Rozpouštědlem
Atest na dětské hračky:	ne
Barva nátěru:	Hnědá
Prostředí:	Venkovní
Stupeň lesku:	Polomat
Výrobce:	Detecha
Značka:	Detecha
Hmotnost	1,0 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/detecha-karbolineum-extra-3v1-barva-na-drevo-jantar-700-g