



Detail produktu

Hostagrund K2020 Silikon Thermo 2v1 barva na kov do 400 °C, černá, 350 g

HOSTAGRUND® SILIKON THERMO 2v1 je vhodný pro nátěr plotýnek vařičů, kouřovodů, výfuků, kovových částí krbu, kamen, slunečních kolektorů apod. Barva se nanáší na suchý, odmaštěný povrch štetcem nebo stříkáním v jedné až dvou vrstvách, v závislosti na agresivitě okolního prostředí. Barva není určena pro nátěry zařízení z mědi a jejích slitin a na cínované a zinkované podklady. Barva není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou.

Příprava podkladu:

Podklad pro aplikaci musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Nejdříve ze všeho se musí povrch odmastit pomocí vhodného čistícího prostředku (napr. technický benzín P 6402, aceton P 6401 nebo kde je to možné teplá tlaková voda s obsahem saponátu). Pro případné odstranění zbytku různých solí je nutné povrch následně opláchnout čistou vodou. Hrubé a dobře přilnavé nečistoty je nutné odstranit ručně nebo mechanicky (broušením, škrábáním). Případnou volnou rez je možné odstranit též ručně nebo mechanicky (kovové kartáče, brusné kotouče). Ideální přípravou ocelového a litinového podkladu je otryskání na stupen Sa 2 ½ dle CSN EN ISO 8501-1. Dříve natřené povrchy je nutné ocistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů. Pro zajištění kompatibility nového nátěru se starým je doporučeno provést zkušební referenční nátěr. Je doporučeno dodržovat celý nátěrový systém dle katalogového listu výrobce. Nedokonale připravený povrch může způsobit problémy s přilnavostí náterové hmoty k podkladu nebo i s přilnavostí mezi jednotlivými vrstvami. Navíc může negativně ovlivnit celkový vzhled nátěrového filmu.

Příklad náterového postupu:

Před použitím se barva promíchá a podle potřeby naředí doporučeným ředidlem. Barva se nanáší na předem připravený podklad. První nátěr je doporučeno nanášet štetcem. Po odtékání rozpouštědel po dobu cca 30 minut se nátěr vypaluje při teplotě 200 °C po dobu 2 hodin nebo při teplotě 300 °C po dobu 15 minut. Pokud jsou nanášeny další vrstvy, je nutné každou vrstvu nátěrového systému vypálit zvlášť. Při následném vypálení dbejte na pozvolný náběh teploty !! HOSTAGRUND® SILIKON THERMO 2v1 může být použit i bez vypálení, je však měkčí a neodolává působení organických rozpouštědel.

EAN:	8591235071849
Obj. číslo:	326160
Ředění barvy:	Rozpouštědlem
Atest na dětské hračky:	ne
Barva nátěru:	Černá
Prostředí:	Venkovní
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Hostagrund
Hmotnost	0,4 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/hostagrund-k2020-silikon-thermo-2v1-barva-na-kov-do-400-c-cerna-350-g