



Detail produktu

Hostagrund K2100 Silikon Stříbřenka barva na kov do 500 °C, stříbrná, 350 g

HOSTAGRUND® SILIKON STŘÍBŘENKA je vhodný k ochraně např. výměníku tepla, kouřovodu, dvířek pecí, automobilových výfuků z nerezavějící oceli, ocelového potrubí na horkou páru, odtahy sušáren apod. Barva se nanáší na suchý, odmaštěný povrch štetcem nebo stříkáním v jedné až dvou vrstvách, v závislosti na agresivitě okolního prostředí. Pro lepší ochranu kovu proti vlivům koroze je vhodné barvu nanášet na vypálený náter zhotovený náterovou hmotou HOSTAGRUND® SILIKON PRIMER. Barva není určena k náterům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivem a pitnou vodou.

Příprava podkladu:

Podklad pro aplikaci musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Nejprve ze všeho se musí povrch odmastit pomocí vhodného čistícího prostředku (např. technický benzín P 6402, aceton P 6401 nebo kde je to možné teplá tlaková voda s obsahem saponátu). Pro případné odstranění zbytku různých solí je nutné povrch následně opláchnout čistou vodou. Hrubé a dobře přilnavé nečistoty je nutné odstranit ručně nebo mechanicky (broušením, škrábáním). Případnou volnou rez je možné odstranit též ručně nebo mechanicky (kovové kartáče, brusné kotouče). Ideální přípravou ocelového a litinového podkladu je otryskání na stupeň Sa 2 ½ dle ČSN EN ISO 8501-1.

Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých náterů. Pro zajištění kompatibility nového náteru se starým je doporučeno provést zkušební referenční náter.

Je doporučeno dodržovat celý náterový systém dle katalogového listu výrobce. Nedokonalé připravené povrchy může způsobit problémy s přilnavostí náterové hmoty k podkladu nebo i s přilnavostí mezi jednotlivými vrstvami. Navíc může negativně ovlivnit celkový vzhled náterového filmu.

Příklad náterového postupu:

Před použitím se barva promíchá a podle potřeby nareď doporučeným redidlem. Barva se nanáší na předem připravený podklad. Pro zajištění lepší ochrany proti korozi je vhodné podklad opatřit základní barvou HOSTAGRUND® SILIKON PRIMER. U základního náteru se nechají odtekat rozpouštědla po dobu cca 30 minut a poté se náter vypálí při 200°C po dobu 2 hodin. Po vychladnutí základního náteru se nanáší HOSTAGRUND® SILIKON STŘÍBŘENKA. Po odtékání rozpouštědel po dobu cca 30 minut se náter vypaluje při teplotě 200°C po dobu 1 hodiny. Pokud jsou nanášeny další vrstvy, je nutné každou vrstvu náterového systému vypálit zvlášť. Při následném

vypálení dbejte na pozvolný náběh teploty !! HOSTAGRUND® SILIKON STŘÍBŘENKA může být použit i bez vypálení, je však mekcí a neodolává působení organických rozpouštědel.

EAN: 8591235071894

Obj. číslo: 326170

Ředění barvy: Rozpouštědlem

Atest na dětské hračky: ne

Barva nátěru: Stříbrná

Prostředí: Venkovní

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Hostagrund

Hmotnost: 0,4 kg

Url produktu: <https://www.bal.cz/hostagrund-k2100-silikon-stribrenka-barva-na-kov-do-500-c-stribrna-350-g>