




Detail produktu

Hostagrund 2v1 S2160 základní i vrchní barva na kov, 0910 hliníková, 600 ml

Samozákladující antikorozní tixotropní syntetická barva

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ

HOSTAGRUND 2v1 NA ŽELEZO S2160 je **základní i vrchní syntetický nátěr na železo**. Určen pro zhotovení jednovrstvých venkovních nátěrů ocelových konstrukcí, např. stožárů, mostů, podvozků, plotů, vystavených přímým povětrnostním vlivům. Je vhodná také k nátěrům lehkých kovů, např. pozinkovaných plechů. Barva má vynikající přilnavost na ocelové povrchy a velmi rychlé zasychání i v silných vrstvách. Tixotropní charakter umožňuje nanášení barvy ve velmi silných vrstvách, vysokotlakým stříkáním lze najednou nanést až 300 µm mokrého filmu. Barvu je možné použít i pro nátěr savých podkladů jako dřevo nebo zdivo. Nátěrový film má hedvábný matný povrch. Vyrábí se v široké škále odstínů (pro velkoodběratele i v odstínech RAL).

Klíčové vlastnosti:

- vhodná i na zkorodované povrchy
- nestéká při aplikaci v silných tloušťkách
- základní i vrchní nátěr v jednom

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad pro aplikaci musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, volné rzi a prachu, mechanicky očištěný. Nejdříve ze všeho se musí povrch odmastit pomocí vhodného čistícího prostředku (např. BALTECH P6402 Technický benzín, BALTECH P6401 Aceton nebo kde je to možné teplá tlaková voda s obsahem saponátu). Pro případné odstranění zbytků různých solí je nutné povrch následně opláchnout čistou vodou. Hrubé a dobře přilnavé nečistoty je nutné odstranit ručně nebo mechanicky (broušením, škrábáním). Případnou volnou rez je možné odstranit též ručně nebo mechanicky (kovové kartáče, brusné kotouče). Savé podklady je nutné nejprve napustit vhodným napouštědlem, které zajišťuje stejnou savost podkladu. Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů.

Ředění: BALTECH S6005 (zejména pro mytí pomůcek). Aplikace štětcem a bezvzduchovým stříkáním je bez ředění.

Teoretická vydatnost: cca 4,5 m²/1 litr při tloušťce 100 µm podle způsobu nanášení.

PRACOVNÍ POSTUP

Bezvzduchovým stříkacím zařízením:

Před použitím obsah důkladně promíchejte.

1x nástřík barvou HOSTAGRUND 2v1 NA ŽELEZO S2160 tak, aby výsledná tloušťka suchého nátěrového filmu byla nejméně 100 µm.

Štětcem:

Před použitím obsah důkladně promíchejte. Mícháním se rozrušuje gel a barva se stává lehce tekutou.

1 až 2x nátěr barvou HOSTAGRUND 2v1 NA ŽELEZO S2160 tak, aby výsledná tloušťka suchého nátěrového filmu byla nejméně 100 µm. V případě, že jsou nutné, lze další nástřiky nebo nátěry aplikovat po 4 h zasychání předchozí vrstvy, nejpozději však do 24 h. Odstín 0910 hliník lze aplikovat štětcem pouze bez nároku na estetický vzhled.

Barevné odstíny:

0100 - bílá, 0101 - šedá světlá, 0110 - šedá střední, 0199 - černá, 0243 - hnědá, 0280 - palisandr, 0440 - modrá světlá, 0455 - modrá tmavá, 0514 - zelená světlá, 0530 - zelená střední, 0540 - zelená tmavá, 0620 - žlutá střední, 0840 - červenohnědá, 0910 - hliníková, 6200 - žlutá plynárenská

Může se Vám hodit:

[Štětce](#), [válečky](#), [brusivo](#), [zakrývací materiál](#), [špachtle](#), [nože](#), [kbelíky a misky](#).

EAN:	8595073022667
Obj. číslo:	328490
Ředění barvy:	Rozpouštědlem
Atest na dětské hračky:	ne
Stupeň lesku:	Mat
Barva nátěru:	Stříbrná
Prostředí:	Vnitřní i venkovní
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Hostagrund
Hmotnost	1,0 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/hostagrund-2v1-s2160-zakladni-i-vrchni-barva-na-kov-0910-hlinikova-600-ml