



Detail produktu

Dupli-Color Alkyton Lesk samozákladová barva na rez, Ral 7016 antracitová šedá, 1 l

Alkyton lesklý je vysoce kvalitní alkydová barva s vynikající odolností, pružností, odolností vůči oděru a rychlým zasycháním (i při teplotách do +5 °C). Hlavní předností však je vysoká antikorozní schopnost a možnost natírat i na již zrezavělý a silně zrezavělý kov. ALKYTON lesklý kryje v 1vrstvě ve všech odstínech. Účinné antikorozní pigmenty vytvářejí dlouhodobou antikorozní ochranu. Výrobek má velmi dobrou přilnavost i na zkorodovaný povrch po ručním očištění. Použitá rozpouštědla dodávají výrobku vynikající slévatelnost- při aplikaci štětcem lze dosáhnout vzhled obdobné kvality jako při stříkání. Modifikace alkydových pryskyřic uretany dodává výrobku dlouhodobou barevnou stálost a podstatněprodlužuje lesk.

Doporučené použití:

ALKYTON je především určen k nátěrům nových i zkorodovaných železných kovů v exteriérech. ALKYTON lze aplikovat přímo na kov v prostředí s mírným průmyslovým znečištěním, nebo s použitím v systému se základovými nátěry RUST-OLEUM na kovové konstrukce vystavené agresivnějšímu průmyslovému prostředí. Zvýšení antikorozní ochrany lze dosáhnout v systému s rychleschnoucím antikorozním základem PRIMER+. Tam, kde nelze povrch dobře očistit použijte antikorozní základ PENETRÁTOR. Nový i zoxidovaný pozinkovaný plech, inox,lehké kovy a titanizinek vyžaduje předúpravu pomocí základového nátěru GALVINOL. Díky své extrémní pružnosti a odolnosti proti působení vnějších vlivů lze ALKYTON nanášet i na vyvrážděné, základovým nátěrem opatřené dřevo v exteriérech. ALKYTON je možno použít i k nátěrům betonu. Není však určen k nátěrům betonových podlah. ALKYTON není atestován pro nátěry dětských hraček a pro styk s potravinami. ALKYTON není určen pro trvalý ponor.

Aplikace:

ALKYTON lze nanášet štětcem,válečkem i stříkáním.

Zasychání:

•
Zasychání při 20 °C a 50% vlhkosti

•
na prach - 2 hodiny

•
na dotek - 4 hodiny

•
přetíratelný - 16 hodin

•
plně vytvrzen - 7 dnů

Ředidlo:

max 10% Syntetické ředidlo S6005

Teoretická vydatnost:

10,5 m² /l při 50µm suchého filmu, v závislosti na odstínu.

Příprava povrchu:

Odstraňte olej, masnotu a jakoukoliv jinou kontaminaci povrchu alkalickým přípravkem RO ND 14 nebo tlakovým (parním) čištěním v kombinaci s vhodnými detergenty. Odstraňte okuje, volnou rez a špatně přilnavé zbytky starých barev škrabkou a ocelovým kartáčem na stupeň St 2/3 (ISO 8501-1: 1988) nebo otryskejte na stupeň Sa 2 1 / 2. Staré, dobře přilnuté nátěry zdrsňte pro zajištění dobré přilnavosti a ověřte kompatibilitu s nátěry RUST-OLEUM. Povrch musí být před i během aplikace suchý a čistý.

Návod k použití:

Barvu před použitím důkladně promíchejte. Pokud možno neředte / ředění může být nezbytné pokud aplikaci provádíte při nízkých teplotách/. Vysoké naředění snižuje podíl sušiny a tím i tloušťku nátěrového filmu. Ředění může ovlivnit doby zasychání. V prostředí C1 -C2 se obvykle nanáší na vhodný základ v jedné vrstvě. V prostředí C3-C4 je obvykle nutno aplikovat 2 vrstvy základového nátěru a jednu vrstvu Alkytonu v případě oceli a 2 vrstvy Alkytonu v případě galvanizovaného povrchu.

EAN:	5413436070984
Obj. číslo:	329098
Ředění barvy:	Rozpouštědlem
Atest na dětské hračky:	ne
Stupeň lesku:	Lesk
Barva nátěru:	Šedá
Prostředí:	Vnitřní i venkovní
Výrobce:	European Aerosols
Značka:	Alkyton
Hmotnost	1,1 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/dupli-color-alkyton-lesk-samozakladova-barva-na-rez-ral-7016-antracitova-seda-1-l