



Detail produktu

Sanakryl Top hydroizolační barva na střechy, šedý, 25 kg

SANAKRYL TOP lze použít i k ochranným **nátěrům nové střešní izolační PUR pěny**. Současně s nátěrem střešní krytiny lze SANAKRYL TOP použít i **k nátěru klempířského příslušenství střechy z pozinkovaného plechu, hliníkového plechu a ocelového plechu natřeného antikoročním nátěrem**. Není určen k údržbě a opravě fóliových krytin. Hydroizolační hmota SANAKRYL TOP se nanáší v tekutém stavu a po zaschnutí vytváří samostatnou trvale pružnou bezešvou hydroizolační fólii s minimální nasákavostí, splňující nároky na dlouhodobé zatížení vodou a povětrnostními vlivy.

SANAKRYL TOP spolu s výztužnou tkaninou tvoří hydroizolační systém pro opravu plochých střech se spádem min. 1° a dlouhodobým zatížením vodou, maximálně však 6 měsíců nepřetržitě bez vyschnutí. V tomto systému je SANAKRYL TOP určen jako základní kotvici i jako finální uzavírací vrstva. Tento systém se používá k ochraně, údržbě a opravám starších střešních krytin z asfaltových pásů. SANAKRYL TOP je možné použít na střechách ve sklonu do 15° i v požárně nebezpečném prostoru.

Zpracování:

SANAKRYL TOP se nanáší na podklad očištěný od mechanických nečistot a odmaštěný (doporučuje vysokotlaké mycí zařízení a roztok saponátu) vyspravený, suchý. Savé podklady a starou asfaltovou krytinu je nutné penetrovat prostředkem FORTE penetral při teplotě podkladu a okolí v rozmezí 8 – 30 °C. Nanáší se v 1 – 3 vrstvách podle druhu úpravy, s technologickou přestávkou 12 hod. při teplotě 20 °C. Poslední vrstva se provádí pouze válečkem. SANAKRYL TOP je určen pro střechy s minimálním spádem 1° a s dlouhodobým zatížením vodou, nejdéle však 6 měsíců nepřetržitě bez vyschnutí.

Podrobný pracovní postup aplikace je zpracován v samostatném aplikačním předpisu STŘECHY. Aplikačním firmám doporučujeme účastnit se odborného školení za účelem získání "Osvědčení výrobce", opravňující vyškolenou firmu k aplikaci uvedené hmoty. Seznam osob oprávněných k provádění školení v ČR obdržíte v obchodním odd. výrobce. Dlouhodobé záruky poskytuje výrobce pouze po absolvování odborného školení. Získané osvědčení umožňuje také bezplatné využívání poradenské služby a technického posouzení stavu objektů u větších investičních akcí.

Spotřeba:

ochranný nátěr 0,5–1,0 kg/m², hydroizolační systém s tkaninou 2,5 - 3,0 kg/m², PUR pěna 1 kg/m².

EAN: 8590892112032

Obj. číslo: 355422

Ředění barvy: Vodou

Atest na dětské hračky: ne

Barva nátěru: Šedá

Výrobce: Austis

Značka: Sanakryl

Hmotnost: 26,0 kg

Url produktu: <https://www.bal.cz/sanakryl-top-hydroizolacni-barva-na-strechy-25-kg>