



Detail produktu

Het Akryl Mat univerzální barva na dřevo i kov, 0100 bílá, 700 g

Univerzální vodou ředitelná akrylátová matná barva na dřevo i kov - pro vnitřní a venkovní nátěry dřeva, dřevovláknitých a dřevotřískových desek, betonu, papíru a kovových podkladů opatřených základním antikoročním nátěrem. Je vhodná k nátěrům ústředního topení.

Použití:

pro vrchní vnitřní i venkovní nátěry dřeva, dřevovláknitých a dřevotřískových desek a kovových podkladů opatřených základním antikoročním nátěrem, případně k dekorativním nátěrům minerálních podkladů, papíru apod. Barva splňuje požadavky pro nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého a přímého nahodilého styku s potravinami, **rovněž plní požadavky EN 71-3:2013 (Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků)**. Zaschlý nátěr odolá teplotě okolo 70 °C. Barva je vhodná např. k nátěrům oken, dveří, těles ústředního topení atd. Bez následné úpravy lakem není vhodná pro použití na více mechanicky namáhané nábytkové a jiné plochy. Barva není určena pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou. Není určena pro nátěry vnitřků zásobníků na vodu, bazénů apod.

Vydatnost:

6 - 8 m² z 1 kg barvy v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu, aplikační techniky, tloušťky nanesené vrstvy a dalších faktorů.

Nanášení:

válečkem, štětcem, stříkáním Airless

Příprava barvy před použitím:

případný škráloup je nutné předem odstranit a barvu řádně promíchat. Při manipulaci nebo míchání se postupuje tak, aby nedocházelo k pronikání vzduchu do hmoty barvy. Barvu je možné dle potřeby a výše uvedeného doporučení ředit vodou. Pozor, při nadměrném naředění barvy se snižuje kryvost a může dojít ke zhoršení parametrů barvy. Po otevření obalu je potřeba barvu co nejdříve zpracovat.

Příklad aplikačního postupu - nátěr dřeva:

1. u dřeva obsahujícího pryskyřici se pryskyřičná místa vymyjí ředidlem C 6000 a po vyschnutí ředidla se dřevo lehce přebrousí brusným papírem č. 80 - 100.
2. v případě venkovního použití se dřevo napustí přípravkem proti dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu, např. přípravkem Bochemit QB HOBBY nebo Krovsan. (Kompatibilitu dalších přípravků proti houbám a hmyzu je vhodné předem konzultovat s obchodně-technickým poradcem.)
3. základní nátěr se provede samotnou barvou AKRYL MAT zředěnou podle savosti podkladu (max. 0,05 l vody/1 kg barvy). Pro základní nátěr je možné použít i barvu AKRYL ZÁKLAD NA DŘEVO zředěnou podle savosti podkladu (max. 0,1 l vody/1 kg barvy). Po důkladném proschnutí (min. 4 - 5 hodin při 20 °C, lépe 24 hod.) se nátěrový film zbrousí brusným papírem č. 100 - 120.
4. případné tmelení se doporučuje mezi základním a 1. vrchním nátěrem. Každý konkrétní tmel se musí před aplikací barev individuálně odzkoušet. Tmel se po důkladném proschnutí zbrousí brusným papírem č. 100 - 120.
5. vrchní nátěr se provede barvou AKRYL MAT ve 2 - 3 vrstvách (ředění max. 0,05 l vody na 1 kg barvy). Mezi nátěry je nutné časové rozmezí min. 4 hodin (20 °C). První vrstvu je vhodné po důkladném proschnutí lehce přebrousit brusným papírem č. 150 - 220.
6. všechny pomůcky je třeba při pracovních přestávkách chránit proti zaschnutí a po práci omýt vodou

Příklad aplikačního postupu - nátěr kovu:

1. podklad se odrezí drátěným kartáčem a brusným papírem, odmastí se.
2. základní nátěr se provede antikorozní základní barvou AQUADECOL PRIMER (v 1 až 2 vrstvách tak, aby v interiéru byla dodržena min. spotřeba 0,14 kg/m²; tj. cca 80 μm zaschlého filmu, v exteriéru 0,2 kg/m², tj. cca 120 μm zaschlého filmu). Základní nátěr lze rovněž provést barvou SOLDECOL PRIMER v 1 až 2 vrstvách (dle návodu). Po důkladném proschnutí poslední vrstvy (nejdříve po 24 hodinách) se aplikuje vrchní nátěr.
3. vrchní nátěr se provede barvou AKRYL MAT ve 2 - 3 vrstvách (ředění max. 0,05 l vody na 1 kg barvy). Mezi nátěry je nutné časové rozmezí min. 4 hodin (20 °C). První, případně druhou, vrstvu je vhodné po důkladném proschnutí lehce přebrousit brusným papírem č. 180 - 220.
4. všechny pomůcky je třeba při pracovních přestávkách chránit proti zaschnutí a po práci omýt vodou.

EAN:	8595614513692
Obj. číslo:	355721
Ředění barvy:	Rozpouštědlem
Atest na dětské hračky:	Ano
Barva nátěru:	Bílá
Stupeň lesku:	Mat
Prostředí:	Vnitřní i venkovní
Výrobce:	Het
Značka:	Het
Hmotnost	0,8 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/het-akryl-mat-univerzalni-barva-na-drevo-i-kov-0100-bila-700-g-140544