



Detail produktu

REMAL Plus vysoce kryvá barva na zed', 15+3 kg

Barva REMAL Plus je klasická přírodní vodouředitelná přírodní kaolinová malířská barva na zed'. Výborně kryje, je prodyšná, otěruvzdorná a má standardní bělost 86 %. Barva na zed' REMAL se používá **k malování stěn i stropů** v interiéru na malování omítka, betonu, jako barva na sádrokarton, cetris desek, dřevotřísky i sanačních omíttek. Barva vykazuje **odolnost proti oděru za mokra** dle ČSN EN ISO 11998 - třída 5. (klasifikace dle EN 13300).

Barva na zed' REMAL Plus je snadno zpracovatelná, zdravotně nezávadná a ekologicky příznivá. Barva je vhodná pro malování minerálních povrchů ve středně zatežovaných interiérech, například stěn a stropů ložnic, obývacích pokojů či chodeb, ale také kanceláří, škol apod.

Malířské barvy REMAL jsou všechny vyráběny v čechách, **malířské barvy jsou ekologicky nezávadné**, šetrné k životnímu prostředí. Všechny malířské barvy REMAL jsou tónovatelné, kde je možné využít tekuté tónovací barvy, nebo si nechat malířské barvy namíchat přímo na našich prodejnách.

Vlastnosti bílé barvy na zed' REMAL Plus:

- tradiční česká bílá barva na zed' REMAL
- **pro náterý obytných a užitných prostor**.
- vhodná na stěny, stropy, omítky, beton či sádrokartonové desky v interiéru
- vysoce prodyšná a paropropustná barva na zed'
- vysoká krycí schopnost
- snadná zpracovatelnost
- vodouředitelná přírodní malířská barva
- vhodná pro dětské pokoje
- **zdravotně nezávadná**
- **tónovatelná** malířská barva
- **lehce omyvatelná** barva na zed'
- odolnost oděru za mokra třída 5

Technické vlastnosti REMAL Plus barvy na zed':

- **vydatnost 13 m²/1 kg** v jedné vrstvě
- tónování [REMAL tekutá tónovací barva](#) nebo [REMAKOL](#)
- pro vnitřní omítky a sádrokartony
- vodouředitelná barva
- nanášení válečkem nebo štětkou
- **bělost 86 %**
- odolnost proti oděru za mokra po 28 dnech - **třída 5**. (měření dle ČSN EN ISO 11998, klasifikace dle EN 13300)
- viskozita 5000 - 7000 mPas (Brookfield HB DV 2+ 4/100)
- obsah netěkavých látek 48 - 56%
- pH 8 - 11

Pracovní postup pro malířskou barvu REMAL:

Před malováním odstraňte vrstvy starých a nepřilnavých nátěrů. Savé podklady ošetřete [REMAL univerzální penetraci](#), nesoudržné a sprašující podklady ošetřete [REMAL houbkovou penetraci](#). Povrch tak zbavíte prachu, zpevníte jej, sjednotíte savost a zaručíte přilnavost nátěru. Doba schnutí je 4 hodiny. Nerovnosti na zdi **vyrovnejte stěrkou REMAL Stěrka**. Nátěr zředte v poměru max. 0,4 l vody na 1 kg barvy. Poté důkladně promíchejte.

Malířskou barvu nanášejte štětkou, válečkem nebo stříkáním ve 2 vrstvách, další vrstvu malířské barvy nanášejte po vyschnutí předešlé, minimálně po 4 h. Optimální teplota pro natírání malířské barvy je 15 až 25 °C. Teplota podkladu a prostředí nesmí při aplikaci malířské barvy na zed' klesnout pod 5 °C. Na ucelené plochy použijte výrobek z jedné šárže malířské barvy, různé šárže před použitím smíchejte dohromady.

Manipulace s barvou na zed' REMAL:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinci, krmy, pitnou vodou ani pro náterý dětských hraček a dětského nábytku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

Výrobek je ošetřený biocidem. Obsahuje 1,3,5-tris(2-hydroxyethyl) hexahydro-1,3,5-triazin, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Může se Vám hodit

zakrývací materiál, jako [papírová lepící páska](#) či [zakrývací fólie](#), případně [brusné papiry](#). Nezapomeňte na [štětce](#), [válečky](#), [štětky](#) a [špachtle](#).

Odolnost barvy v praxi řeší norma ODOLNOST ODĚRU ZA MOKRA ČSN EN ISO 11998

Tato mezinárodní norma ISO EN 11998 popisuje urychlenu metodu stanovení odolnosti proti oděru za mokra a stanovení omyvatelnosti barvy. Co se týká čistitelnosti nátěrů, stanovuje pouze samotnou zkušební metodu, ale nespecifikuje znečišťující látky. Po usušení a kondicionování se natřený vzorek zváží a podrobí čisticím cyklům za mokra ve zkušebním odříracím (čisticím) zařízení. Z úbytku hmotnosti se vypočte střední hodnota úbytku tloušťky nátěru. Pro stanovení čistitelnosti jsou znečišťující látky nanášeny na stejně připravené vzorky. Specifikované znečišťující látky se ponechají předepsanou dobu v kontaktu s nátěrovým filmem. Natřené, znečištěné vzorky se pak podrobí čisticím cyklům. Vyhodnotí se, zda byla znečišťující látka odstraněna a povlak je odolný proti oděru za mokra. Pro hodnocení se používá 5 tříd - **třída 1 je nejlepší – třída 5 je nejhorší**. Známkování jako ve škole.

EAN: 8591235066180
Obj. číslo: 400620
Ředění barvy: Vodou
Atest na dětské hračky: Ne
Barva nátěru: Bílá
Izolace skvrn: Ne
Protiplísňová barva: Ne
Omyvatelná barva: Ano
Otěruvzdorná za sucha: Ano
Možnost tónování: Ano
Velikost malířské barvy: 15+3 kg
Výrobce: Skupina BARVY A LAKY
Značka: REMAL
Hmotnost: 19,5 kg
Url produktu: <https://www.bal.cz/remal-plus-vysoce-kryva-malirska-barva-15-3-kg>