



Detail produktu

REMAL Profi malířská barva na sádrokarton a sanační omítky, 3 kg

REMAL Profi je vodouředitelná malířská barva vhodná jako **barva na sádrokarton**. Vzhledem ke specifickému zpracování se vyznačuje vysokou kryvostí a otěruvzdorností. Výborně kryje, je prodyšná, otěruvzdorná a má vysokou bělost 91 %. Používá se k malování omítek, betonu, **sádrokartonu**, cetris desek, dřevotřísky i sanačních omítek v interiérech. Barva na sádrokarton vykazuje **odolnost proti oděru za mokra** – měřeno dle ČSN EN ISO 11998 – třída 5. (klasifikace dle EN 13300).

Malířský nátěr REMAL Profi se zvýšenou odolností a přirozenou bělostí je vhodná barva na sádrokarton nejen do kanceláří. REMAL profi barva na sádrokarton se používá zároveň jako **báze k probarvování v tónovacím systému TELURMIX**. Je doporučený k interiérovým nátěrům stěn a stropů, sádrokartonu, sanačních omítek a jiných podkladů v obytných a kancelářských prostorách. Je snadno zpracovatelný, zdravotně nezávadný a ekologický.

Vlastnosti malířské barvy na sádrokarton:

- barva na sádrokarton vhodná pro užitné a obytné prostory
- tónování na prodejních do široké škály odstínů
- používá se zároveň jako báze k probarvování v tónovacím systému TELURMIX
- tradiční česká bílá barva na zeď REMAL
- otěruvzdorný nátěr
- vysoká vydatnost
- vysoká krycí schopnost
- vysoce prodyšná barva na zeď
- snadná zpracovatelnost
- lehce omyvatelná barva na zeď
- odolnost oděru za mokra třída 5
- balení 3 kg barvy na sádrokarton

Technické vlastnosti barvy na sádrokarton:

- **vydatnost až 13 m²/1 kg** v jedné vrstvě
- určen k tónování v tónovacím systému **TELURMIX**
- možno tónovat i [REMAL tónovací barva](#) nebo [REMAKOL](#)
- interiérová barva pro vnitřní omítky, sádrokartony, beton, cetris desek, dřevotřísky i sanační omítky
- vodouředitelná barva na sádrokarton
- aplikace štětkou, válečkem, stříkáním
- viskozita 5000 - 7000 mPas (Brookfield HB DV 2+ 4/100)
- obsah netěkavých látek 48 - 52%
- pH 8,5 - 11

Vyrábí se v nenormalizovaném bílém odstínu. Určen k tónování v tónovacím systému TELURMIX. Červené a oranžové odstíny mohou být za určitých podmínek aplikace (nevzrálý podklad s vysokým pH) nebo podmínek v objektu (UV záření) stálobarevně pouze omezeně z důvodu chemického složení červeného pigmentu.

Pracovní postup pro malířskou barvu REMAL:

Před malováním odstraňte vrstvy starých a nepřilnavých nátěrů. Místa napadená plísními ošetřete sanačním prostředkem [REMAL Sanal na zdivo V1406](#) podle návodu. Savé podklady ošetřete [REMAL univerzální penetrací](#), nesoudržné a spráující podklady ošetřete [REMAL hloubkovou penetrací](#). Povrch tak zbavíte prachu, zpevníte jej, sjednotíte savost a zaručíte přilnavost nátěru. Doba schnutí je 4 hodiny. Pro preventivní protiplísňový účinek je možné použít [REMAL protiplísňovou hloubkovou penetraci](#). Nerovnosti na zdi [vyrovnejte štěrkou REMAL Stěrka](#). Na problematická místa (proteklé fleky apod.) je vhodné použít izolační nátěr [REMAL Flek-strop](#).

Barvu proti plísní zředte v poměru max. 0,4 l vody na 1 kg barvy. Poté barvu proti plísní důkladně promíchejte. Nanášejte štětkou, válečkem nebo stříkáním ve 2 vrstvách, další vrstvu barvy proti plísní nanášejte po vyschnutí předešlé, minimálně po 4 h. Optimální teplota pro natírání barvy proti plísní je 15 až 25 °C. Teplota podkladu a prostředí nesmí při aplikaci klesnout pod 5 °C. Na ucelené plochy použijte výrobek z jedné šarže, různé šarže před použitím smíchejte dohromady.

Manipulace s barvou na zeď REMAL:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s požívatiny, krmivem, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

Výrobek je ošetřen biocidem. Obsahuje 1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazin, 1,2-benzisothiazol-3(2H) -on+, ochthilnone (ISO), reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H) -on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Může se Vám hodit

[zakrývací materiál](#), jako [papírová lepicí páska](#) či [zakrývací fólie](#), případně [brusné papíry](#). Nezapomeňte na [štětky](#), [válečky](#), [štětky](#) a [špachtle](#).

Omyvatelnost barvy v praxi řeší norma ODOLNOST ODĚRU ZA MOKRA ČSN EN ISO 11998

Tato mezinárodní norma ISO EN 11998 popisuje urychlenou metodu stanovení odolnosti proti oděru za mokra a stanovení omyvatelnosti barvy. Co se týká čistitelnosti nátěrů, stanovuje pouze samotnou zkušební metodu, ale nespecifikuje znečišťující látky. Po usušení a kondicionování se natřený vzorek zváží a podrobí čistícím cyklům za mokra ve zkušebním odíracím (čisticím) zařízení. Z úbytku hmotnosti se vypočte střední hodnota úbytku tloušťky nátěru. Pro stanovení čistitelnosti jsou znečišťující látky nanášeny na stejné připravené vzorky. Specifikované znečišťující látky se ponechají předepsanou dobu v kontaktu s nátěrovým filmem. Natřené, znečištěné vzorky se pak podrobí čistícím cyklům. Vyhodnotí se, zda byla znečišťující látka odstraněna a povlak je odolný proti oděru za mokra.

Pro hodnocení se používá 5 tříd - **třída 1 je nejlepší** - **třída 5 je nejhorší**. Známkování jako ve škole.

Jak často malovat?

Zpravidla se doporučuje malovat cca jednou za 4 až 5 let. Pokud však máte v rodině malé děti nebo domácího mazlíčka, je z hygienických i estetických důvodů radno nově vymalovat cca každé 2 roky.

EAN:	8591235023091
Obj. číslo:	400651
Ředění barvy:	Vodou
Atest na dětské hračky:	ne
Barva nátěru:	Bílá
Izolace skvrn:	Ne
Protiplísňová barva:	Ne
Omyvatelná barva:	Ano
Otěruvzdorná za sucha:	Ano
Možnost tónování:	Ano
Velikost malířské barvy:	3 kg
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	REMAL
Hmotnost	11,0 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/remal-profi-malirska-barva-na-sadrokarton-a-sanacni-omitky-3-kg