



Detail produktu

Het Klasik Color malířská barva, 0347 fialová, 4 kg

Het Klasik Color **malířská tónovaná disperzní otěruvzdorná** barva kterou doporučujeme pro obývací a komerční prostory, dětské pokoje, jídelny, chodby, kanceláře, prodejní prostory. Vhodná k nátěrům minerálních, sádrových a sanačních omítek, zdiva, betonových panelů a monolitů, sádrokartonových, sádrovláknitých a dřevovláknitých desek, papírových tapet k tomu určených, tapet ze skelných vláken apod.

Okamžitá aplikace tónované barvy, výrazná krycí schopnost a roztíratelnost, matný vzhled, odolnost vůči otěru za sucha, vynikající paropropustnost, vhodná k nátěrům omítek sanačních systémů. 16 barevných odstínů.

- nová kolekce 36 odstínů
- okamžitá aplikace tónované barvy
- perfektní zpracovatelnost
- výborná krycí schopnost a roztíratelnost
- matný vzhled
- odolnost vůči otěru za sucha
- vynikající paropropustnost
- vhodná i k nátěrům omítek sanačních systémů

Použití Het Klasik Color:

K vnitřním nátěrům stěn a stropů, vápenných, vápenocementových, sádrovápenných a sádrových omítek, sádrokartonových, sádrovláknitých a dřevovláknitých desek, omítek s akrylátovým pojivem, sanačních omítek (splňuje požadavek směrnice WTA CZ č. 2-9-04/D, tab. 4 limitující použití krycích vrstev na sanačních omítkách z hlediska propustnosti pro vodní páry), betonových panelů a monolitů, papírových tapet k tomu určených, tapet ze skelných vláken apod. Rovněž k aplikaci na podklady s kombinací např. minerálních omítek a sádrokartonu. Výrobek splňuje požadavky pro nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého a přímého nahodilého styku s potravinami. Nátěr vytváří matný, vysoce paropropustný povrch, který je odolný vůči standardní vlhkosti v místnostech a odolný vůči otěru suchou látkou.

Natřený povrch nesmí být ve stálém kontaktu s vodou a nesmí být vystaven kondenzující vlhkosti. Zaschlý nátěr krátkodobě odolá teplotě okolo 70 °C. Barva je vhodná pro výmalbu obytných a komerčních prostor, dětských pokojů, jídelen, chodeb, kanceláří, prodejních prostor apod.

Vydatnost barvy Het Klasik Color:

6 – 10 m²/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy.

Nanášení barvy Het Klasik Color:

Doporučená aplikace – malířskými válečky (perlon, polyakryl, polyamid), štětkou; malé plochy - štětcem; velkoplošná aplikace – stříkáním AIRLESS, HVLV. Při aplikaci stříkáním je vhodné předem provést zkoušky na konkrétním zařízení.

Podklad:

Suchý, soudržný, bez nečistot a biologického napadení (plísně, řasy), nezasolený, nemastný, zbavený bednicích olejů, chemicky stálý, vyzrálý (pH ≤ 8,5; kontrolu lze provést pH testerem).

Aplikační teplota:

Teplota hmoty, prostředí a podkladu se musí při aplikaci a do 24 hodin po aplikaci pohybovat v rozmezí +5 až +30 °C.

Aplikační postup:

1. Napouštěcí nátěr se provede barvou zředěnou max. 0,3 litru vody na 1 kg barvy, popř. penetračním přípravkem [A-GRUND](#) nebo [AT-GRUND](#), v případě sádrokartonu a jiných málo nasákavých nebo extrémně hladkých podkladů přípravkem [UP-GRUND](#). Pokud je podkladem nesprášující, málo nasákavý původní nátěrový film, napouštěcí nátěr není nutné provádět. Vrstvy starých nátěrů s nedostatečnou přídržností se doporučují oškrábat.
2. Po zaschnutí napouštěcího nátěru se nanáší 1–2 krycí nátěry barvou zředěnou max. 0,1 litru vody na 1 kg barvy. U nových či odstínově výrazně odlišných podkladů se podle potřeby nanáší i více krycích nátěrů.

Může se Vám hodit:

[Štětce](#), [štětky](#), [válečky](#), [brusivo](#), [zakrývací materiál](#), [špachtle](#), [nože](#), [kbelíky](#) a [misky](#).

EAN:	8594158021113
Obj. číslo:	401064
Ředění barvy:	Vodou
Barva nátěru:	Fialová
Izolace skvrn:	Ne
Protiplísňová barva:	Ne
Omyvatelná barva:	Ne
Otěruvzdorná za sucha:	Ano
Možnost tónování:	Ne
Velikost malířské barvy:	4 kg
Výrobce:	Het
Značka:	Het
Hmotnost	4,5 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/het-klasic-color-malirska-barva-0347-fialova-4-kg