



Detail produktu

BARLET báze silikon S A, bílý, 5 kg

BARLET **silikonová fasádní barva bílá** pro nátěry **vápenocementových omítek, betonů, pórobetonů, dřeva, dřevotřískových a dřevotřískových desek**, apod. podkladů v interiérech a exteriérech. Podklad musí být pevný, suchý, vyzrálý a musí být zbaven biologického napadení (plísně, řasy). Nové omítky musí min. 4 týdny zrát (karbonatizovat).

Silikonová fasádní barva je snadno zpracovatelná, zdravotně nezávadná a ekologicky příznivá.

Vlastnosti silikonové fasádní barvy BARLET:

- silikonová fasádní barva
- pro nátěry nových a starých fasád
- renovace zateplovacích systémů
- vysoce paropropustná
- zvýšená mechanická a chemická odolnost
- odolná povětrnostním podmínkám
- snadno zpracovatelná
- zdravotně nezávadná
- ekologicky příznivá fasádní barva

Technické vlastnosti silikonové fasádní barvy:

- **vydatnost** v závislosti na savosti podkladu 4 až 5 m²/1 kg
- vodou ředitelná fasádní barva
- pro podklady omítky, stěrky zateplovacích systémů, beton apod
- prostředím interier nebo exteriér
- odstín bílý
- k probarvování v systémech TELURMIX
- aplikace štětkou, válečkem nebo stříkáním

Způsob nanášení fasádní barvy:

Štětka, váleček, stříkání AIRLESS např. STORCH AIRLESS ST 550, STORCH AIRLESS ST 700 nebo STORCH AIRLESS ST 800 doporučený tlak od 100 - 130 bar, velikost trysky 517 případně 519, filtr do pistole 50 mesh. Při aplikaci stříkáním doporučujeme vždy předem provést zkoušky na konkrétním zařízení.

Příklad nátěrového akrylátové fasádní barvy

Podklad musí být suchý a vyzrálý. Příliš savé, sprašující nebo nesoudržné podklady ošetřete [vhodnou akrylátovou penetrací REMAL, BARLET nebo SOICRAT](#). Barvu ředte max. 5 - 10 % vody a důkladně promíchejte. Barvu nanášejte po zaschnutí penetrace ve dvou vrstvách štětkou nebo válečkem. Barvu lze nanášet i tlakovým stříkáním. Další vrstvy nanášejte nejdříve po dokonalém zaschnutí. Optimální teplota pro natírání je 15 až 25 °C. Na ucelené plochy použijte výrobek z jedné šarže, různé šarže před použitím smíchejte dohromady.

Příprava podkladu:

Obecné podmínky, které je nutné dodržet před nátěrem fasádní barvou:

- opravy sádky ve venkovním prostředí nejsou vhodné,
- staré nesoudržné nátěry je nutné odstranit drátěným kartáčem, škrabkou nebo tlakovou vodou,
- starší podklady je nutné zhodnotit, nevyhovující odstranit a vyspravit novou vápenocementovou omítkou,
- nové vápenocementové omítky je nutné nechat minimálně jeden měsíc vyzrát,
- nátěr fasádní barvou je tenkovrstvý - kopíruje podklad, doporučujeme proto po zaschnutí nových omítek omést nebo odřít zrnka písku z povrchu, předchází se tím vzniku stínů na natřené nestejně vyhlazené omítce,
- teplota podkladu a prostředí při práci je doporučena v rozmezí +15°C až +25°C. Nesmí být nižší než + 7 °C a nesmí překročit +30 °C.
- nátěry nelze provádět za deště, silného větru a při silném slunečním záření,
- okna, kovové části a okapy je nutné zakrýt, zaschlé zbytky barev se obtížně odstraňují,
- podklady musí být před zahájením nátěrů suché a vyzrálé, vlhkost omítky doporučujeme před zahájením nátěrů zkontrolovat vhodným vlhkoměrem.
- pro nátěry větších celků doporučujeme použít výrobky stejné šarže, popřípadě jednotlivé šarže mezi sebou smíchat, týká se zejména barevných odstínů.
- u některých sytých odstínů je snižena kryvost. Doporučujeme podetřit kryvějším základem. Obecně se týká žlutých, oranžových a červených odstínů připravených zejména z organických pigmentů.
- kombinace různých aplikačních technik (váleček + štětka) je nutno, zejména u sytých odstínů, předem odzkoušet - nebezpečí rozdílné barevnosti vlivem rozdílného povrchu barvy.

Manipulace s fasádní barvou:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s požívatiny, krmivem a pitnou vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. Výrobek je ošetřen biocidem. Obsahuje 2-oktyltertahydroisothiazol-3-on, reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Skladovatelnost akrylátové fasádní barvy:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.

Likvidace obalů a odpadů akrylátové fasádní barvy:

Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místo určené obcí ke shromažďování ostatních odpadů. Dále viz. oddíl 13 bezpečnostního listu výrobku.

EAN:	8591235028614
Obj. číslo:	416081
Ředění barvy:	Vodou
Atest na dětské hračky:	ne
Barva nátěru:	Bílá
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	BARLET
Hmotnost	5,5 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/barlet-silikon-baze-a-fasadni-barva-bily-5-kg