



Detail produktu

HB-Lak Sokrat 2802 A stavební disperze do všech směsí, 5 kg

Hb-lak Sokrat 2802 A stavební disperze se používá jako pojivo pro výrobu vysoce plněných fasádních a vnitřních nátěrových hmot, pojivo pro výrobu disperzních omítkovin, jako impregnační a napouštěcí prostředek pro minerální podklady nebo bezprašné úpravy stavebních prvků. Dále se používá jako pojivová složka uzavíracích nátěrů betonu a také jako přísada do betonu a malt pro lepení obkladů.

Postup:

Penetrace všech savých podkladů (beton, dřevotříska, eternit apod.). Sokrat 2802 A ředíme v poměru 1 : 3 až 10 vody (nejsavější = nejřednější). Natíráme nejlépe na suchý podklad zbavený prachu a mechanických nečistot. Nátěr zasychá za 8 až 12 hodin dle teploty a vlhkosti. Beton zvýší pevnost, sníží prašnost.

Uzavírací nátěr betonu (bezprašná úprava):

1 objemový díl Sokratu 2802 A naředíme 10 díly vody; pak smísíme se 4 až 5 díly cementu. Po důkladném promíchání nanášíme na penetrovaný podklad.

Zlepšení vlastností betonu nebo cementové malty:

K suché směsi přidáme 4 až 10 l Sokratu 2802 A na 100 kg cementu; vodou upravíme na požadovanou konzistenci.

Lepicí malta na dlaždice a obkladačky:

Za sucha promísíme 2 díly praného písku s 1 dílem portlandského cementu; během míchání přidáváme roztok Sokratu 2802 A (1 díl : 1 až 2 dílům vody) až do dosažení žádané konzistence. Obklad ani obkládaný materiál předem nenamáčíme!

Polymerová malta:

Na 100 kg vápenného hydrátu (přípraveného z písku a vápna v obvyklém poměru) přidáme 10 litrů Sokratu 2802 A a domícháme vodou. Malta má zvýšenou přilnavost k podkladu a vysokou pružnost. Je vhodná do zdiva a zejména na podmazávání střešní krytiny.

EAN:	8594028510037
Obj. číslo:	429915
Ředění barvy:	Vodou
Barva nátěru:	Bezbarvá
Výrobce:	HB-LAK
Značka:	HB-LAK
Hmotnost	5,1 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/hb-lak-sokrat-2802-a-stavebni-disperze-do-vsech-smesi-5-kg