



## Detail produktu

### HB-Lak Sokrat 2802 A stavební disperze do všech směsí, 2 kg

Hb-lak Sokrat 2802 A stavební disperze se používá jako pojivo pro výrobu vysoce plněných fasádních a vnitřních nátěrových hmot, pojivo pro výrobu disperzních omítkovin, jako impregnační a napouštěcí prostředek pro minerální podklady nebo bezprašné úpravy stavebních prvků. Dále se používá jako pojivová složka uzavíracích nátěrů betonu a také jako přísada do betonu a malt pro lepení obkladů.

#### **Postup:**

Penetrace všech savých podkladů (beton, dřevotříska, eternit apod.). Sokrat 2802 A ředíme v poměru 1 : 3 až 10 vody (nejsavější = nejřednější). Natíráme nejlépe na suchý podklad zbavený prachu a mechanických nečistot. Nátěr zasychá za 8 až 12 hodin dle teploty a vlhkosti. Beton zvýší pevnost, sníží prašnost.

#### **Uzavírací nátěr betonu (bezprašná úprava):**

1 objemový díl Sokratu 2802 A naředíme 10 díly vody; pak smísíme se 4 až 5 díly cementu. Po důkladném promíchání nanášíme na penetrovaný podklad.

#### **Zlepšení vlastností betonu nebo cementové malty:**

K suché směsi přidáme 4 až 10 l Sokratu 2802 A na 100 kg cementu; vodou upravíme na požadovanou konzistenci.

#### **Lepicí malta na dlaždice a obkladačky:**

Za sucha promísíme 2 díly praného písku s 1 dílem portlandského cementu; během míchání přidáváme roztok Sokratu 2802 A (1 díl : 1 až 2 dílům vody) až do dosažení žádané konzistence. Obklad ani obkládaný materiál předem nenamáčíme!

#### **Polymerová malta:**

Na 100 kg vápenného hydrátu (připraveného z písku a vápna v obvyklém poměru) přidáme 10 litrů Sokratu 2802 A a domícháme vodou. Malta má zvýšenou přilnavost k podkladu a vysokou pružnost. Je vhodná do zdiva a zejména na podmazávání střešní krytiny.

EAN: 8594028510020  
Obj. číslo: 429916  
Ředění barvy: Vodou  
Barva nátěru: Bezbarvá  
Výrobce: HB-LAK  
Značka: HB-LAK  
Hmotnost: 2,5 kg  
Url produktu: <https://www.bal.cz/hb-lak-sokrat-2802-a-stavebni-disperze-do-vsech-smesi-2-kg>