



Detail produktu

SOICRAT univerzální penetrace stavební 2802A, 5 kg

Univerzální penetrační nátěr na savé podklady (omítka, beton, dřevo atd.) pro snížení savosti a zároveň zlepšení přilnavosti vrchního nátěru disperzní barvou (Latex, Bakrylex email, Barlet akrylát, Bakrylex lak). Rovněž zlepšuje vlastnosti malt a betonů. Soicrat stavební penetrace se nanáší na suchý, prachu a nečistot zbavený podklad v jedné nebo ve dvou vrstvách (dle savosti podkladu). Vrchní nátěr barvou je možno aplikovat po zaschnutí penetrační vrstvy. V závislosti na savosti a na stavu zpevňovaného podkladu je možné ředit v poměru 1 díl penetrace a 3 až 10 dílů vody.

Univerzální penetrační nátěr na savé podklady (vápenocementové omítky, sádrové omítky, stěrky, sádrokarton, beton, dřevo apod.), který současně zlepšuje vlastnosti betonů a malt. Proniká hluboko do penetrovaného povrchu a způsobuje dokonalé zakotvení vrchní vrstvy. **Používá se pod disperzní malířské a fasádní barvy**, k bezprašné úpravě betonu, k zpevnění a zvýšení vodoodpudivosti povrchu.

Vlastnosti stavební penetrace SOICRAT 2802A:

• pod malířské a fasádní barvy

- zpevnění podkladu
- snížení spotřeby nátěru
- na savé a porézní materiály
- penetrace na zdivo
- balení 5 kg

Technické vlastnosti penetrace:

- **vydatnost** v závislosti na savosti podkladu a ředění až 75 m²
- **ředění** v závislosti na savosti a na stavu podkladu 1 díl penetrace 3 až 10 dílů vody
- podklad vápenocementové i sádrové omítky, stěrky, betony, samonivelační hmoty, sádrokarton
- prostředí interiér, exteriér
- způsob aplikace štětka, váleček
- odstín mléčná zbarvená kapalina
- Obsah netěkavých látek min. 12%
- Objemová hmotnost g/cm³ 1,00

Příklad nátěrového postupu penetrace na zdivo:

Výrobek se nanáší na suchý, prachu a nečistot zbavený podklad v jedné nebo ve dvou vrstvách (dle savosti podkladu) s časovým intervalem min. 4 hodiny schnutí penetrační vrstvy. Vrchní nátěr barvou je možné aplikovat po zaschnutí penetrační vrstvy (2 až 4 hod.). Optimální teplota pro natírání je 15 až 25 °C.

Manipulace s penetračním nátěrem na zdivo:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Výrobek je ošetřený biocidem.

Skladovatelnost univerzální penetrace 2802A:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.

Likvidace obalů a odpadů penetrace:

Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místo určené obcí ke shromažďování ostatních odpadů. Dále viz. oddíl 13 bezpečnostního list výrobku.

EAN:	8591235030105
Obj. číslo:	429918
Ředění barvy:	Vodou
Barva nátěru:	Bezbarvá
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	SOICRAT
Hmotnost	5,4 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/soicrat-2802a-univerzalni-stavebni-penetrace-5-kg