

Detail produktu

SOICRAT protiplísňová penetrace V1311S, 1 kg

DISPERZE 2802A SOICRAT protiplísňová penetrace V1311S protiplísňová penetrace se používá **pro zpevnění podkladu, sjednocení jeho nasákavosti** a zvýšení přilnavosti povrchu před nátěry vnitřních omítek nebo fasád, lepením obkladů a dlažeb, vyrovnáváním podlah samonivelačními hmotami, lokálními opravami podkladních betonů apod.
Preventivně omezuje tvorbu plísní díky aktivním fungicidním složkám. Vlivem malých částic penetruje do hloubky. Probarvení penetrace pomáhá lehkým zabarvením kontrolovat rozsah nátěru, aby nezůstal podklad nezpenetrovaný. Obsah účinných složek: 3-jód-2-propinyl-N-butylkarbamát (ES 259-627-5) 1,2 g/kg výrobku.
SOICRAT protiplísňová penetrace je doporučená pro zpevnění podkladu, sjednocení jeho nasákavosti a zvýšení přilnavosti povrchu před nátěry vnitřních omítek nebo fasád, lepením obkladů a dlažeb, vyrovnáváním podlah samonivelačními hmotami, lokálními opravami podkladních betonů apod. Preventivně omezuje tvorbu plísní díky aktivním fungicidním složkám.
Probarvení penetrace pomáhá lehkým zabarvením kontrolovat rozsah nátěru, aby nezůstal podklad nezpenetrovaný.
Upozornění: Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Vlastnosti disperce 2802A protiplísňové penetrace:

• penetrace proti plísni omezuje tvorbu plísní
• zpevňuje a sjednocuje podklad
• snižuje tvorbu mikrotrhlin na omítkách
• balení 1 kg

Technické vlastnosti protiplísňové penetrace

• **vydatnost** 5 - 10 m²/1 kg pro jeden nátěr
• podklad omítky, stěrky, betony, samonivelační hmoty a jiné podklady
• prostředí interiér, exteriér
• obsah netěkavých látek 7 - 9%
• objemová hmotnost g/cm³ 1,00 – 1,09
• žlutě zbarvená kapalina
• ošetřeno biocidem

Ředění penetračního nátěru:

• na vysoce savé podklady neředěná
• na savé podklady ředěná až 1:0,5 (1díl penetrace : 0,5 dílu vody)
• na nenasákavé a málo savé podklady ředěná až 1:1 (1díl penetrace : 1 díl vody)

Příklad nátěrového postupu penetrace:
Podklad musí být suchý, zbavený prachu a nečistot. Místa napadená plísněmi ošetřete sanačním prostředkem REMAL Sanal na zdivo podle návodu. Před použitím je potřeba výrobek řádně promíchat. Nanášejte štětkou nebo válečkem v jedné nebo ve dvou vrstvách, podle savosti podkladu. Vrchní nátěr barvou aplikujte po zaschnutí penetrační vrstvy za 2 až 4 hodiny. Optimální teplota pro natírání je 15 až 25° C.
Manipulace s protiplísňovou penetrací:
Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Výrobek je ošetřený biocidem.
Skladovatelnost penetrace proti plísni:
Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.
Likvidace obalů a odpadů penetrace proti plísni:
Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místo určené obcí ke shromažďování ostatních odpadů. Dále viz. oddíl 13 bezpečnostního list výrobku.

EAN:	8591235088175
Obj. číslo:	429920
Ředění barvy:	Vodou
Barva nátěru:	Bezbarvá
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	SOICRAT
Hmotnost	1,2 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/soicrat-v1311s-protiplisnova-penetrace-1-kg