



Detail produktu

BARLET silikon penetrance V4018, 5 kg

BARLET silikon penetrance je penetrační nátěr pod silikonovou fasádní barvu. Penetrační nátěr na savé omítky pro zpevnění a zlepšení přilnavosti nátěru barvou BARLET silikon. Proniká do podkladu, snižuje jeho savost a zpevňuje jej. Zajišťuje dokonalé zakotvení vrchního nátěru a snižuje jeho spotřebu.

Vlastnosti penetrance BARLET silikon:

- vhodná penetrance pod akrylátové fasádní barvy
- kvalitní hloubková penetrance české výroby
- zvyšuje přilnavost vrchního nátěru
- sjednocuje savost
- snižuje spotřebu fasádní barvy

Technické vlastnosti penetrance pod silikonové barvy:

- **vydatnost** v závislosti na savosti podkladu až 7 m²/1 kg
- pro podklady omítky, beton, pórobeton
- pod silikonové fasádní barvy
- prostředí interiéru nebo exteriéru
- odstín mléčně zbarvené kapaliny
- aplikace štětkou nebo stříkáním
- **před použitím se neředí**
- pro umytí nářadí lze použít vodu.

Příklad nátěrového postupu penetrance:

Podklad musí být suchý a vyzrálý. Nanášejte štětkou nebo válečkem v jedné nebo ve dvou vrstvách. Další vrstvy nanášejte nejdříve po dokonalém zaschnutí. Optimální teplota pro natírání je 15 až 25 °C.

Manipulace s penetrací pod silikonové fasádní barvy:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Výrobek je ošetřený biocidem.

EUH208 Obsahuje reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H) -on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

Skladovatelnost penetrance:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.

Likvidace obalů a odpadů penetrance:

Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místo určené obcí ke shromažďování ostatních odpadů. Dále viz. oddíl 13 bezpečnostního list výrobku.

EAN:	8591235027921
Obj. číslo:	430047
Ředění barvy:	Vodou
Barva nátěru:	Bezbarvá
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	BARLET
Hmotnost	5,5 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/barlet-v4018-silikonova-penetrace-pod-silikonovou-fasadni-barvu-5-kg