



Detail produktu

Uniflex sádra bílá plastická, 1 kg

PLASTICKÁ SÁDRA je sádra s prodlouženou dobou tuhnutí určená pro stavebnictví a štukatérské práce. Je vhodná k vyrovnání děr a nerovností stěn a stropů (omítek, zdiva, panelů, sádkokartonu apod.) a také jako sádrová stěrková v interiéru. Dobře zaschlá sádrová vysrávka je snadno brousitelná.

Pracovní postup sádry:

Podklad musí být pevný, nosný a soudržný, zbaven nečistot a mastnot. Místo aplikace očistěte a navlhčete vodou štětcem nebo rozprašovačem. Do sádrovací misky si odměříme 0,25 l čisté vody a pomalu vsypeme 0,5 kg sádry. Po cca 1 min. odležení a nasáknutí, sádrovou směs rozmícháme do hladké hmoty bez hrudek. Konzistence by měla odpovídat husté kaši. Od tohoto momentu je čas na zpracování sádry cca. 45 min. Po nanesení hmoty povrch ihned uhladíme špachtlí, houbou nebo štětcem. K úplnému vytvrzení dochází v závislosti na teplotě přibližně za 1 hodinu. Při zpracování používejte čisté nádoby a nářadí. Sádrovou směs zpracovávajíte jen při teplotě okolí a podkladu vyšší než 5 °C. Kotvené materiály (hmoždinky apod.) nezatěžujte minimálně 12 hodin.

Fyzikální a mechanické vlastnosti sádry:

- Barva bílá
- Překládané hodnoty technických dat jsou průměrné (skutečné vlastnosti mohou vykazovat jisté odchylky).
- Syná hmotnost $900 \pm 200 \text{ kg/m}^3$
- Počátek tuhnutí > 45 minut
- Konec tuhnutí < 1 hodina
- Zrnitost, $R=0,2 \text{ mm} < 5 \%$
- Směsný poměr s vodou na 1 kg sádry / 0,5 l vody
- Změny poměru sádry a vody se projeví na vlastnostech zpracovávané sádry, zejména době tuhnutí a výsledné pevnosti.

Skladovatelnost:

Při skladování v původních neotevřených obalech v suchém prostředí při teplotě 5–30 °C, je doba skladovatelnosti 24 měsíců od data plnění uvedeného na obale. Působením vlhkosti na produkt před jeho zpracováním může nastat změna fyzikálních vlastností a snížení reaktivnosti s vodou. K ochraně produktu během nebo před jeho zpracováním se musí otevřené nebo porušené obaly náležitě ochránit před působením vzdušné vlhkosti.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Při práci nejezte, nepijte, nekuřte a dodržujte základní hygienická pravidla. Při zásahu očí je důkladně vyplachujte proudem vody 10–15 minut. Při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte minimálně 0,5 l vody.

Likvidace odpadů:

Nevyužitý výrobek nebo zbytky ztuhlé sádry likvidujte spolu s komunálním odpadem.

EAN:	8591235056532
Obj. číslo:	440549
Ředění barvy:	Vodou
Barva nátěru:	Bílá
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Uniflex
Hmotnost:	1,0 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/uniflex-sadra-bila-plasticka-1-kg