



Detail produktu

Uniflex sádra šedá, stavební, 3 kg

STAVEBNÍ SÁDRA je univerzální rychle tuhnoucí sádra určená pro stavební, vodoinstalační, elektroinstalační a topenářské práce. Je vhodná k opravám, vyrovnání a vysprávkám nerovností stěn a stropů před malováním (omítek, zdíva, panelů, sádrokartonu apod.) a k rychlým fixacím kabelů, potrubí, el. zásuvek, hmoždinek, usazení profilů při rekonstrukcích v interiéru i exteriéru.

Pracovní postup sádry:

Podklad musí být pevný a soudržný, zbaven nečistot a mastnot. Místo aplikace očistěte a navlhčete vodou štětcem nebo rozprašovačem. Do sádrovací misky si odměříme 0,25 l čisté vody a pomalu vsypeme 0,5 kg sádry. Po cca 1 min. odležení a nasáknutí, sádro pomocí špachtle rozmícháme do hladké hmoty bez hrudek. Konzistence by měla odpovídat husté kaši. Od tohoto momentu je čas na zpracování sádry cca. 6 min. K úplnému vytvrzení dochází v závislosti na teplotě přibližně za 11-13 min. Při zpracování používejte čisté nádoby a nářadí. Sádro zpracovávejte jen při teplotě okolí a podkladu vyšší než 5 °C. Kotvené materiály (hmoždinky apod.) nezatěžujte minimálně 12 hodin.

Fyzikální a mechanické vlastnosti sádry:

- Barva: šedá.
- Překládané hodnoty technických dat jsou průměrné (skutečné vlastnosti mohou vykazovat jisté odchylky).
- Sytná hmotnost $900 \pm 200 \text{ kg/m}^3$.
- Počátek tuhnutí > 6 minut.
- Konec tuhnutí < 11 minut.
- Zrnitost, $R=0,2\text{mm} < 5 \%$.
- Směsný poměr s vodou na 1 kg sádry / 0,5 l vody.
- Změny poměru sádry a vody se projeví na vlastnostech zpracovávané sádry, zejména době tuhnutí a výsledné pevnosti.

Skladovatelnost:

Při skladování v původních neotevřených obalech v suchém prostředí při teplotě 5–30 °C, je doba skladovatelnosti 24 měsíců od data plnění uvedeného na obale. Působením vlhkosti na produkt před jeho zpracováním může nastat změna fyzikálních vlastností a snížení reaktivnosti s vodou. K ochraně produktu během nebo před jeho zpracováním se musí otevřené nebo porušené obaly náležitě ochránit před působením vzdušné vlhkosti.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Při práci nejezte, nepijte, nekuřte a dodržujte základní hygienická pravidla. Při zásahu očí důkladně vyplachujte proudem vody 10–15 minut. Při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte minimálně 0,5 l vody.

Likvidace odpadů a obalů:

Nevyužitý výrobek nebo zbytky ztvrdlé sádry likvidujte spolu s komunálním odpadem.

O výrobci:

BARVY A LAKY HOSTIVAŘ a. s. tradiční český výrobce nátěrových hmot od roku 1893. Roku 1882 si otevřel český podnikatel F. J. Materna v Praze obchod s barvami, materiálovým zbožím a plodinami. Jeho firma se tak stala vůbec první českou firmou obchodující v tomto odvětví.

EAN:	8591235056495
Obj. číslo:	440713
Ředění barvy:	Vodou
Barva nátěru:	Šedá
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Uniflex
Hmotnost	3,0 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/uniflex-sadra-seda-stavebni-3-kg