



Detail produktu

Uniflex šamotová výmazová hmota, 5 kg

Šamotová výmazová hmota k použití při stavbách, opravách, spárování krbů a jejich kachlí, vlepování lehčených ohnivzdorných desek, rohoží a šamotových plátů a prvků na keramický a kovový podklad. Lze ji použít, jak k drobným opravám, tak i k samotné stavbě nového krbu při dodržení správného poměru mísení a dodržení maximální vrstvy malty v jednotlivých vrstvách do 5 mm.

Příprava výmazové lepicí a stavební malty:

Dle rozsahu opravy, stavby rozhodneme, jaké množství šamotové malty si připravíme najednou. Na celé balení je třeba si připravit roztok vody a vodního skla (celkem 1 l) v poměru 1:1, tj. 0,5 l vodního skla a 0,5 l vody. Obsah sáčku (5 kg) vysypeme do nádoby a zalijeme připraveným roztokem, dobře promícháme a necháme cca. 3 min. odležet. Následně lehce promícháme a malta je připravená k použití. Doporučujeme připravit si jen takové množství, které zpracujeme do 2 hodin. V případě přerušení práce, lehce uhladíme hmotu v nádobě a zalijeme 1 mm vody. Zabráníme tak vysychání a lze následně odlít vodu v práci pokračovat.

Stavby a opravy topenišť:

Při stavbách nových krbů dodržujeme především maximální vrstvu malty do 5 mm. Šamotové cihly, prvky před samotnou stavbou lehce navlhčíme! Při spárování a opravách poškozené vyzdívky postupujeme následovně: Opravovaná místa se navlhčí vodou, následně se zaplní připravenou maltou a na povrchu se uhladí. Opravené topeniště se nechá podle velikosti a rozsahu opravy zaschnout 12–24 hod. Potom se dosuší při mírném topení (2–6 hodin) až opravená místa dokonale zatvrdnou.

Lepení na kovový podklad:

Podklad zbavíme všech mastných nečistot a především rzi. Doporučujeme použít [Odrezovač](#). Podklad doporučujeme před lepením natřít řidší maltou. Vrstvu necháme zaschnout a následně provádíme lepení. Maltu lze použít také k ochraně a vyspravení vnitřních vyzdívek a pecí a kovových částí vystavených vysoké teplotě. Maltu lze použít do všech míst, kde teplota nepřesáhne 1400 °C.

Bezpečnostní pokyny:

Při práci používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít. Dodržujte základní hygienická pravidla! Po práci omyjte ruce, popř. zasaženou pokožku, vodou a mýdlem a ošetřete vhodným reparačním krémem. Při zasažení očí vyplachujte oči tekoucí vodou, při náhodném požití vypláchnete ústa, vypijte 0,5 l vody a vyhledejte lékaře. Ve vážnějších případech vždy vyhledejte lékařskou pomoc.

Technické údaje:

obsah Al₂O₃ 38–40 %, SiO₂ 50–55 %, TiO₂ 1,8–2,8 %.

Ředidlo:

voda/vodní sklo 1:1

Mytí pomůcek:

voda

Skladování:

V suchém prostředí při teplotách 5–25 °C v uzavřených neporušených obalech. Spotřebujte do 24 měsíců od data plnění, které je uvedeno na obalu.

EAN:	8591235074253
Obj. číslo:	442110
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Uniflex
Hmotnost	5,1 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/uniflex-samotova-vymazova-hmota-5-kg