



Detail produktu

DENAS Ostafix N lepidlo pro všechny druhy podkladů, 1,2 kg

DENAS OSTAFIX N je tenkovrstvé univerzální lepidlo s vysokou přídržností, určené k lepení keramických obkladů, dlaždic, podhledů, obkladových desek a lišt z pěnového polystyrénu a polyuretanu, dřeva, zrcadel, skla, PVC, pryžových podlahovin, sádrových odlitků i obkladů. Podmínkou pevného spoje je, aby jedna z lepených ploch byla soudržný savý materiál, jakými jsou beton, omítka, pórobeton a zejména deskové konstrukční materiály jako vláknocementové a cementotřískové desky, sádkarton, dřevotřískové desky, ale i umakartové desky např. prefabrikovaná bytová jádra a jiné stavební materiály. OSTAFIX N lze rovněž použít pro zatmelení spár a trhlin v podkladu před malováním.

Vlastnosti montážního lepidla DENAS:

- univerzální
- pro lepení na savé i nesavé podklady
- s vysokou přídržností
- vhodné lepení keramických obkladů a dlaždic
- lze rovněž použít pro zatmelení spár a trhlin v podkladu před malováním
- bílá barva

Složení (obecné):

Lepidlo na bázi vodné akrylátové disperze, obsahující pojiva na bázi vodné akrylátové disperze, jemná plniva, pigmenty, dispergační prostředky a modifikační přísady

Pracovní postup montážního lepidla DENAS:

Podklad musí být pevný, suchý, zbavený nečistot i mastnoty. Savé podklady se napustí penetračním přípravkem DENAS HLOUBKOVÁ PENETRACE. Před lepením na starší omítky je nutné odstranit vrstvy malířských nátěrů, poté důkladně odprášit a zpenetrovat. Pevné a nesavé podklady je třeba jen dokonale očistit, odmastit. Povrch již není třeba penetrovat.

OSTAFIX N se na podklad nanáší zubovou stěrkou s výškou zubů 3–7 mm. Výška zubů se určí podle rovinnosti podkladu a formátu obkladového materiálu tak, že po přiložení obkladu do vrstvy lepidla a jeho následného odtržení musí být zřetelný otisk lepidla na celé rubové straně lepeného materiálu. Lepidlo se nanáší v takové ploše, kterou lze osadit obkladovým materiálem do 10 minut. Obklad se přiloží do vrstvy lepidla a tlakem nebo poklepem se osadí do požadované polohy. Keramické obkladačky se před lepením nesmáčí vodou! V případě lepení polystyrénových podhledů a obkladů není nutno provádět celoplošné lepení, lepidlo se obvykle nanáší bodově nebo v pásích na okrajích a ve středu obkladových desek. Teplota při lepení a schnutí lepidla nesmí klesnout pod 15 °C.

Spotřeba: 0,3–1,5 kg/m² podle typu a kvality podkladu a lepeného materiálu.

Údaje o nebezpečnosti montážního lepidla DENAS:

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnost a hygiena:

Dodržujte zásady osobní hygieny. Při potřísnění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem vody. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. V případě zdravotních obtíží vyhledejte lékařské ošetření. Likvidace odpadů:

Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy. Výrobek si uchovává užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu min. do data uvedeného na víčku/víku.

Hustota:

Hustota: 1,5–1,8 g/cm³; VOC: 0,0026 kg/kg; TOC: 0,0014 kg/kg; ONL: 70–80 % obj.; Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití 0,0026 kg/kg.

EAN:	8595087130013
Obj. číslo:	500545
Použití lepidla:	Víceúčelové
Balení lepidla:	Kelímek, kyblík
Typ povrchu:	Univerzální
Výrobce:	Denas Color
Značka:	Denas
Hmotnost	1,4 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/denas-ostafix-disperzni-lepidlo-pro-lepeni-polystyrenu-a-keramickych-obkladu-1-2-kg