



Detail produktu

APEKO tekuté lepidlo na tapety, 1 l

Apeko V1306 je tekuté **lepidlo na tapety** k lepení tapet reflexních, papírových a PVC s papírovou podložkou v interiérech na dřevo, kov, beton, omítky, aglomerované dřevěné materiály a jim podobné podklady. Dále lze lepidlo použít jako tekuté klíždlo pro malířské přípravy.

Vlastnosti lepidla na tapety Apeko:

- vysoká počáteční přilnavost
- vhodné pro lepení tapet papírových
- vhodné lepidlo na vinylové tapety
- lepidlo na tapety se snadnou korekcí a možností oprav
- bez rozpouštědel
- pro lepení tapety na zeď, beton, dřevo, kov, omítky
- balení 1 liter

K lepení reflexních, papírových a PVC tapet s papírovou podložkou v interiérech na dřevo, kov, beton, omítky, aglomerované dřevěné materiály a jim podobné podklady. Alespoň jeden z lepených materiálů nebo podkladů musí být savý. Dále lze lepidlo použít jako tekuté klíždlo pro malířské přípravy.

Podklad lepidla na tapety:

Na dřevo, kov, beton, omítky, aglomerované dřevěné materiály a jim podobné podklady. Alespoň jeden z lepených materiálů nebo podkladů musí být savý.

Nanášení lepidla na tapety:

Štětka, váleček.

Vydatnost lepidla na tapety:

5 až 7 m²/kg.

Ředění lepidla na tapety:

Lepidlo na tapety se ředí vodou. Pro penetraci podkladu 1:3, pro papírové tapety 2:1, pro PVC tapety 3:1, pro reflexní tapety se neředí.

Pracovní postup lepidla na tapety Apeko:

Před samotným lepením tapet je nutné všechny povrchy zbavit prachu, nesoudržných částic a mastnot. Případné staré nátěry ve větších vrstvách je nutné oškrábat. Výrazně savé a sprašující povrchy je nutné předem [nepenetrovat vhodnou penetrací např. BARLET, SOICRAT](#) nebo zředěným lepidlem APEKO (1 díl lepidla zředí 3 díly vody).

Podle typu tapet se lepidlo na tapety Apeko před použitím ředí čistou vodou. Vodu přidáváme postupně za stálého míchání: **papírové tapety** (2:1 s vodou, t.j. 1 kg lepidla zředíte 0,5 litrem vody), **PVC tapety** (3:1 s vodou, t.j. 1 kg lepidla zředíte 0,33 litry vody), **na reflexní tapety** se lepidlo neředí.

Po důkladném rozmíchání se lepidlo na tapety nanese štětkou nebo válečkem do středu pásu připravené tapety a rozetře se do stran. Bezprostředně před lepením se lepidlo nanese i na okrajová místa podkladu. Následně se pásy lepí shora dolů. Tapeta se musí k podkladu přitlačit kartáčem, houbou nebo válečkem směrem dolů a do stran.

Všechny pomůcky a případné znečištěná místa ihned omyjte vodou.

Vlastní tapetování:

Tapety se před lepením nastříhají na potřebnou délku. Namočí se na 3–10 minut do vody. Na připravený podklad se nanese Apeko V 1306 a po 2 minutách se začne s lepením. Tapety se lepí odshora dolů a vyhlazují se měkkým kartáčem, houbou nebo gumovým válečkem, přebytek lepidla se odstraní vlhkou houbou nebo hadříkem. Takto nalepené tapety lze po 5 dnech zlehka omývat (pokud jsou nalakovány) vlažnou vodou s přidávkem saponátu. Teplota podkladu a okolního prostředí nesmí být při aplikaci menší než +10 °C.

Manipulace s lepidlem na tapety:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. **Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s požívatinami, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku.** Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. **Výrobek je ošetřený biocidem.**

Obsahuje 1,3,5-tris(2-hydroxyethyl) hexahydro-1,3,5-triazin, reakční směs: 5- chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

EAN:	8595073023220
Obj. číslo:	500835
Použití lepidla:	Lepidlo na tapety
Balení lepidla:	Kelímek
Typ povrchu:	Savé k nesavému
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Apeko
Hmotnost	1,1 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/apeko-v1306-tekute-lepidlo-na-tapety-1-l