



Detail produktu

Soudal 66A polyuretanové lepidlo na dřevo, 750 g

Soudal 66A **polyuretanové lepidlo na dřevo**, které se vyznačuje krátkou dobou schnutí, velmi vysokou lepicí silou a nejvyšší třídou vodovzdornosti D4 (ČSN EN 204). Má vyplňovací schopnosti - napěňuje, vyznačuje se vysokou adhezí silou. Lze použít na vlhké dřevo. Zatížením či stlačením ve svěrách zvýšíme výslednou pevnost spoje.

Charakteristika Soudal 66A PU lepidlo na dřevo:

- Snadná aplikace,
- profesionální kvalita,
- rychleschnoucí,
- vyplňovací schopnosti - během vytvrzení napěňuje,
- vysoká lepicí síla,
- vodovzdornost D4 (ČSN EN 204),
- lze použít na vlhké dřevo.

Příklady použití Soudal PU lepidlo na dřevo:

- Interiérové aplikace s častým krátkodobým působením tekoucí vody nebo kondenzované vody na lepidlo,
- exteriérové aplikace vystaveny působení povětrnosti,
- výroba okenních a dveřních rámců, u nichž se předpokládá taková expozice vlhkostí (exteriér), že musí být konstruovány ve třídě vodovzdornosti D4 dle EN 204,
- lepení dřevěných částí.

Technická data Soudal 66A PU lepidla na dřevo:

- Báze Polyuretan
- Konzistence kapalina
- Systém vytvrzování vlhkostní
- Otevřený čas (*) 15 min.
- Doba stlačení nejméně 3 hodiny
- Síla stlačení cca 1 kg/cm²
- Specifická hmotnost (DIN 53479) 1,1 g/ml
- Vodovzdornost (DIN EN 204) D4
- Teplotní odolnost - 30°C až +100°C
- Pevnost ve smyku > 10 N/mm²
- Obsah sušiny 95%
- Spotřeba při plošné aplikaci cca 150 ml/m²

Vhodné povrchy:

Podklady: různé druhy porézních i neporézních materiálů, jako např. dřevo, beton, cihly a jiný stavební materiál. Není vhodné na PE a PP. Stav povrchu: čistý, bez mastnoty a prachu. Příprava povrchu: vytvrzování lepidla je ovlivňováno působením vzdušné vlhkosti, mírné navlhčení lepených povrchů zvyšuje rychlost vytvrzování a podporuje napětí lepidla a tím zlepšuje jeho vyplňovací schopnosti při lepení porézních materiálů a ne zcela hladkých ploch. Vždy doporučujeme provést předběžný test kompatibility.

Pracovní postup:

Nanášení: štětcem nebo jemnou zubovou stěrkou naneste lepidlo v tenké vrstvě na jednu z lepených částí. Do 15min. spojte lepené díly a ponechte stlačené po dobu 3 hodin. Stlačení lepených dílů během vytvrzování je nutné k dosažení výsledné pevnosti spoje. Pracovní teplota: +5 °C až +35 °C. Čištění: nevytvrzené lepidlo lze čistit Čističem PU pěny nebo acetonem, vytvrzené lepidlo odstraní pouze mechanicky. Opravy: PU lepidlo na dřevo 66A.

EAN:	5411183039476
Obj. číslo:	501745
Použití lepidla:	Na dřevo
Balení lepidla:	Stříkačka, aplikátor
Typ povrchu:	Savé
Výrobce:	INVA Building
Značka:	Soudal
Hmotnost	0,8 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/soudal-66a-polyuretanove-lepidlo-na-drevo-750-g