



Detail produktu

Soudal 67A lepidlo na dřevo pro truhláře a tesaře, 250 g

Soudal 67A vysoce kvalitní **konstrukční vodostálé lepidlo na dřevo pro truhláře a tesaře** s velmi rychlou dobou tuhnutí a pevností spoje. Konstrukční **lepení dřevěných prvků ve stavebnictví a průmyslu**. Lepení spojů zahradního nábytku, kuchyňských linek, dřevěných schodišť, eurooken a ostatních výrobků z veškerých druhů dřev tvrdých i exotických. Lepení dřevotřísky, dřevěných šablon atd. Po zaschnutí poloprůhledné se zařazením v třídě odolnosti vůči působení vlhkosti D3 (ČSN EN 204).

Charakteristika Soudal 67A konstrukčního lepidla na dřevo:

- Snadná aplikace,
- rychleschnoucí,
- po zaschnutí průhledné,
- silné přilnutí k materiálu,
- odolnost proti vodě D 3 (ČSN EN 204).

Příklady použití Soudal konstrukčního lepidla na dřevo:

- Lepidlo na dřevo,
- lepení dřevotřísky, dřevěných šablon, lepenky, atd.,
- interiérové aplikace s častým krátkodobým působením tekoucí vody nebo kondenzované vody na lepidlo,
- interiérové aplikace s dlouhodobým působením vysoké vlhkosti,
- exteriérové aplikace, které nejsou přímo vystaveny působení povětrnosti,
- výroba okenních a dveřních rámců, u nichž se předpokládá taková expozice vlhkosti, že musí být konstruovány ve třídě vodovzdornosti D3 dle EN 204,
- konstrukční lepení jako jsou spoje pero-drážka, perforované desky, přířezy atd.

Technická data Soudal konstrukčního lepidla na dřevo:

- Báze PVAC disperze.
- Konzistence kapalina.
- Systém vytvrzování fyzikální schnutí.
- Otevřený čas 8 minut.
- Doba stlačení nejméně 2 hod.
- Síla stlačení cca 1 – 2 kg/cm².
- Obsah sušiny 49-51 %.
- pH 2,5-3,5.
- Minimální teplota lepení 5°C.
- Viskozita 8000-15000 mPas.
- Vodovzdornost D3.
- Spotřeba plošné lepení 80-120g/m², montáž 160-180 g/m².

Vhodné povrchy:

Podklady: dřevo, papír, kartony, většina dalších porézních materiálů. Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu. Podcenění těchto podmínek může vést k prodloužení doby vytvrzování a nižší konečným pevnostem. Příprava povrchu: zdrsnění hladkých styčných ploch brusným papírem kvůli zlepšení přilnavosti. Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti.

Pracovní postup:

Nanášení: Povrch očistěte od prachu, mastnot a jiných nečistot. Lepidlo nanášejte štětcem nebo jemnou zubovou stěrkou, spojte lepené díly a držte stlačené po dobu 1 – 2 hodin. Pracovní teplota: teplota lepidla a lepených povrchů by měla být v rozmezí 18 °C až 20 °C. Čas vytvrzení závisena druhu lepeného dřeva, teplotě, množství lepidla a porezitě lepeného povrchu. Čištění: vodou, vytvrzené lepidlo lze čistit mechanicky. Opravy: Lepidlo na dřevo 67A.

EAN:	5411183033320
Obj. číslo:	501750
Použití lepidla:	Na dřevo
Balení lepidla:	Stříkačka, aplikátor
Typ povrchu:	Savé
Výrobce:	INVA Building
Značka:	Soudal
Hmotnost	0,3 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/soudal-67a-lepidlo-na-drevo-pro-truhlare-a-tesare-250-g