



Detail produktu

Stachema Tvrdidlo P 11 pro Eprosiny a epoxidy, 45 g

K vytvrzování epoxidových pryskyřic a Eprosinů. Tvrdidlo P 11 se používá k vytvrzování epoxidových pryskyřic a Eprosinů zejména pro oblast stavebnictví, dále při výrobě kompozitů a pro výrobu lepidel. Vytvrzené kompozici dodává velmi dobré mechanické vlastnosti a výbornou chemickou odolnost. Vytvrzuje i za pokojové teploty.

Vyznačuje se krátkou dobou zpracovatelnosti natužené směsi (cca 1-2 hodiny) a větším vývinem tepla při vytvrzování. Doba zpracovatelnosti se s rostoucím množstvím natužené směsi zkracuje.

Příklady mísících poměrů - hmotnostní poměry:

Tvrdidlo P 11 : CHS-Epoxy 324 (Epoxy 1200) 7 : 100

Tvrdidlo P 11 : CHS-Epoxy 531 (EPOXY 110 BG 15) 12 : 100

Tvrdidlo P 11 : CHS-Epoxy 512 (EPOXY 1505) 10 : 100

Tvrdidlo P 11 : CHS-Epoxy 520 (EPOXY 15) 11 : 100

Tvrdidlo P 11 : Eprosin T 02 3 : 100

Tvrdidlo P 11 : Eprosin Z40 5,5 : 100

Tvrdidlo P 11 : Eprosin KE1 5,5 : 100

Tvrdidlo P 11 : Eprosin T 22 6,5 : 1

EAN: 8594024091646

Obj. číslo: 502706

Ředění barvy: Rozpouštědlem

Atest na dětské hračky: ne

Výrobce: Stachema

Značka: Stachema

Hmotnost: 0,1 kg

Url produktu: <https://www.bal.cz/stachema-sincolor-p-11-tvrdidlo-pro-eprosiny-a-epoxidy-45-g>