



Detail produktu

Epolex 1200/324 epoxidová pryskyřice + Epolex P11 tužidlo, 1 kg

K přípravě lepicích kompozic, stěrkových hmot a tmelu. K lepení kovů, skla, keramiky, porcelánu, dřeva, betonu apod. Před aplikací nesmí být kompozice zředována přídavkem jakéhokoliv ředidla nebo rozpouštědla! Obsahuje epoxidovou pryskyřici.

Návod k použití:

Pryskyřice se dokonale smísí s tvrdidlem v hmotnostním poměru: 100 hm. dílu pryskyřice 1200 : 6,5 hm. dílu tvrdidla. Směs se nanáší na suchý, čistý, odmaštěný a případně obroušený povrch. Dodržujte míscí poměr a nepřipravujte větší množství směsi, než stačí zpracovat do 30 min. při teplotě 15 - 20 °C. Připravenou pryskyřici naneste na lepené plochy a následně přiklížte k sobě tak, aby po celé délce dobře přilehly a spoj fixujte (tlakem asi 0,02 MPa).

Vytvrzování:

Vytvrzuje se při normální nebo zvýšené teplotě do 60 °C. Vytvrzení pryskyřice proběhne do 48 hod

Ředidlo na mytí náradí:

Aceton, toluen

Složení a charakteristika výrobku:

Epoxidová pryskyřice

EAN:	8591235074840
Obj. číslo:	502719
Použití lepidla:	Víceúčelové
Balení lepidla:	Kelímek, kyblík
Typ povrchu:	Univerzální
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Epolex
Hmotnost	1,1 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/epolex-1200/371-epoxidova-pryskyrice-epolex-p11-tuzidlo-1-kg