



## Detail produktu

# Epolex Polyester 109 + iniciátor, polyesterová pryskyřice, 500 g

### Složení a charakteristika výrobku:

Roztok nenasyčený polyesterových pryskyřic ve styrenu.

### Použití:

Používá se k opravám laminátových předmětů (lodí, sportovních potřeb, kapotáží, autodílů apod.).

### Příprava podkladu:

Podklad dokonale očistit, obrousit a odmastit.

### Příprava laminovacího polyesteru:

K potřebnému množství polyesteru přidejte za stálého míchání 2 % iniciátoru (tj. polyester 100 hm. dílů: iniciátor 2 hm. díly). Připravte vždy jen takové množství směsi, kterou stačí zpracovat do 15 minut při 20°C. Nelaminujeme při nižších teplotách než 15°C.

### Laminování:

Na opravované místo nanese se již natuženou směs a přiložíme prosycený kus sklolaminátu. [Štětcem](#) dokonale přitiskneme a opět prosytíme. Dle rozsahu poškození a zátěže opravovaného místa použijeme další 2-3 vrstvy prosycené tkaniny. Po vytvrzení (5-24 hod.) se povrch zbrousí [brusným papírem č.80](#). K dokonalému vytmelení zbývajících větších či menších nerovností a prohlubní v okolí opraveného místa doporučujeme použít polyesterový tmel Univerzál. Všechny pracovní pomůcky nutno urychleně umýt ředidlem [C 6000](#) nebo [S 6005](#).

### Ředidlo:

[C 6000](#)

[S 6005](#)

### Vzhled a konzistence:

Čirá až nažloutlá kapalina

### Doba zasychání:

Vytvrzení v hod.: max. 24

Samostatný iniciátor v případě ztráty:

[Epolex 109 iniciátor](#)

|               |                                                                                                                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN:          | 8591235075069                                                                                                                                                                 |
| Obj. číslo:   | 502772                                                                                                                                                                        |
| Ředění barvy: | Rozpouštědlem                                                                                                                                                                 |
| Barva nátěru: | Šedá                                                                                                                                                                          |
| Výrobce:      | Skupina BARVY A LAKY                                                                                                                                                          |
| Značka:       | Epolex                                                                                                                                                                        |
| Hmotnost      | 0,7 kg                                                                                                                                                                        |
| Url produktu: | <a href="https://www.bal.cz/epolex-polyester-109-iniciator-polyesterova-pryskyrice-500-g">https://www.bal.cz/epolex-polyester-109-iniciator-polyesterova-pryskyrice-500-g</a> |