



Detail produktu

Jubin Akrilin disperzní akrylátový tmel na dřevo, smrk, 750 g

Jubin Akrilin je disperzní akrylátový tmel určený pro kvalitní opravy povrchových vad (prasklin, škrábanců, prohlubní a rýh) masivního dřeva, dýhovaných nebo nedýhovaných dřevotřískových desek, apod. před jejich konečnou povrchovou úpravou. Splňuje požadavky EN 71-3.

Snadno se nanáší, má dobrou přídržnost k podkladu a rychle schne. Z důvodu mimořádně nízkého obsahu nebezpečných látek je vhodný i k dekorativním úpravám dětských hraček.

Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, suchý a čistý, bez uvolněných částic, prachu, mastnot a jiných nečistot. Vlhkost dřeva nesmí přesahovat 12 % (listnaté) resp. 15 % (jehličnaté). Smolnaté povrchy dřeva očistíme nitro ředidlem nebo jiným ředidlem a necháme dobře uschnout.

Příprava a nanášení tmelu

AKRILIN je připraven k okamžitému použití. Nanášíme ho nerezovou stěrkou tak, abychom zaplnili všechny praskliny, prohlubně, rýhy, škrábance, spáry a jiné vady a poškození. Mělké vady opravíme jednou vrstvou tmelu, do hlubších mezer a prohlubní nanášíme tmel ve více vrstvách tak, aby tloušťka jednotlivých vrstev nepřesáhla 1 mm. Každou další vrstvu nanášíme až ve chvíli, kdy předchozí vrstva je již zcela suchá. Suchý tmelený povrch pak strojně nebo ručně zbrousíme jemným brusným papírem.

Nanášení vyrovnávací hmoty je možné pouze za vhodných povětrnostních resp. mikroklimatických podmínek: teplota vzduchu a stěnového podkladu musí být v rozmezí +5 až +35°C, relativní vlhkost vzduchu nejvýše 80 %. Při práci venku chraňte během nanášení a vytvrzování hmoty upravovaný povrch před přímým slunečním zářením a větrem, avšak ani na chráněných plochách nesmíme za deště, mlhy a silného větru (>30 km/h) tyto práce provádět.

EAN: 3831000204016

Obj. číslo: 511181

Výrobce: Jub

Značka: Jub

Hmotnost: 0,8 kg

Url produktu: <https://www.bal.cz/jubin-akrilin-disperzni-akrylatovy-tmel-na-drevo-smrk-750-g>