



Detail produktu

Uniflex PES-TMEL ALU tmel na pozink a lehké kovy, 500 g

Dvousložkový tmel polyesterový určený na tmelení nerovností, rýh a pórů. Vynikající přilnavost **na většině povrchů**, především **na galvanicky pozinkovaných a hliníkových podkladech, laminátech, oceli atd.** Vysoká plnicí schopnost. Lehká zpracovatelnost s povrchem bez pórů. Super lehké broušení. Jemná broušená vrchní plocha. Tmel může být díky svým vynikajícím vlastnostem použit jak pro plnění, tak i pro finální jemnou vrstvu. Tmel se nesmí používat na tmelení míst, která přicházejí do přímého styku s potravinami a pitnou vodou.

Specifikace dvousložkového tmelu na kovy:

- dvousložkový tmel
- vhodný na galvanicky pozinkovaných a hliníkových podkladech, laminátech, oceli atd
- vysoká plnicí schopnost
- lehká zpracovatelnost s povrchem bez pórů
- super lehké broušení
- viskozita při 20°C: pastovitá
- VOC - obsah: 2004/42/IB (b) (250) < 250g/l
- odstín: šedá

Zpracování dvousložkového tmelu na kovy:

Podklad pro dvousložkový tmel na kovy:

Podklad musí být čistý, suchý, nosný, zbavený rzi, tuků a mastnoty. Původní nátěry obrousit až na podklad. Kovové podklady ošetřit základovou barvou s antikorozními vlastnostmi – důležité především v exteriéru.

Tužení dvousložkového tmelu na kovy:

Tmel se tuží tvrdidlem v hmotnostním poměru 100 dílů tmelu : 2-3 díly tvrdidla. Nadměrné přidání tvrdidla je nežádoucí. Může vést k výkvětům a změně barevného odstínu v následném krycím nátěru.

Doba zpracování tmelu:

3 – 4 minuty při + 20 °C. Reakční teplota nesmí klesnout pod +5 °C.

Nanášení tmelu:

stěrkováním.

Doba schnutí a broušení tmelu:

při +20 °C cca po 15 - 20 minutách proti prachu, brousitelný po 20 minutách.

EAN:	8591235062779
Obj. číslo:	512220
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Uniflex
Hmotnost	0,6 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/uniflex-pes-tmel-alu-tmel-na-pozink-a-lehke-kovy-500-g