



Detail produktu

Polykar Super dvousložkový polyesterový plnicí tmel, 2 kg

Plnicí tmel pro tmelení středně velkých nerovností. Určený pro běžný podklad včetně litiny, hliníku, zinku a sklolaminátu. Výborně brousitelný, dobře aplikovatelný, bez pórů, použitelný i na vyrovnávání nerovností dřeva (tvrdší druhy), laminátu, betonu apod. Tmel se nesmí používat na tmelení míst, která přicházejí do přímého styku s potravinami a pitnou vodou.

Aplikace:

Povrch je nutné zbavit rzi a obrousit brusným papírem P80. Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Pro maximální antikorozi ochranu použijte nejprve epoxidový nebo polyuretanový základ. Tmel neaplikujte na reaktivní, jednosložkové a nitrocelulózoové základy. Nanáší se stěrkou.

Tužení:

Tmel se tuží tvrdidlem (PE-iniciátor, dibenzoylperoxid, červená pasta v tubě) v hmotnostním poměru 100:2 - 100 dílů tmelu : 2 dílům tvrdidla - doporučený poměr pro teplotu 23°C.

Doba zpracovatelnosti:

Tmel je nutné při teplotě 23°C a poměru tužení 100:2 zpracovat do 5 minut po smíchání s tvrdidlem. Při teplotách nižších než 23°C (minimálně 17°C) se doba zpracovatelnosti prodlužuje, při teplotách vyšších se zkracuje. Úpravou poměru tužení lze zčásti eliminovat vliv teploty na dobu zpracovatelnosti.

Poměr tužení:

- nejméně 100:1 - prodlouží dobu zpracovatelnosti
- nejvíce 100:3 - zkrátí dobu zpracovatelnosti

Broušení:

Tmel je při teplotě 23°C a poměru tužení 100:2 brousitelný za 25-30 minut. Hrubé broušení začíná brusným papírem P80-120 a dokončuje se papírem 180-240. Pro broušení doporučujeme použít rotační nebo vibrační brusku.

Vrchní nátěry:

Na tmel je možné použít všechny běžné

EAN:	8594007010220
Obj. číslo:	512316
Výrobce:	BKP GROUP
Značka:	Polykar
Hmotnost:	2,2 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/polykar-super-dvouslozkovy-polyesterovy-plnici-tmel-2-kg