



Detail produktu

Polykar Metalik dvousložkový tmel na kov a karoserie, 500 g

Speciální tmel určený **pro tmelení lehkých kovů, pozinkovaných plechů karosérií a oceli**. Vzhledem k vysokému obsahu hliníkového prášku má jemnou strukturu a dobrou aplikovatelnost, snadno se brousí. Tmel se nesmí používat na tmelení míst, která přicházejí do přímého styku s potravinami a pitnou vodou.

Aplikace:

Povrch je nutné zbavit rzi a obrousit brusným papírem P80. Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Pro maximální antikorozi ochranu použijte nejprve epoxidový nebo polyuretanový základ. Tmel neaplikujte na reaktivní, jednosložkové a nitrocelulóznové základy. Nanáší se stěrkou.

Tužení:

Tmel se tuží tvrdidlem (PE-iniciátor, dibenzoylperoxid, červená pasta v tubě) v hmotnostním poměru 100:2 - 100 dílů tmelu : 2 dílům tvrdidla – doporučený poměr pro teplotu 23 °C.

Doba zpracovatelnosti:

Tmel je nutné při teplotě 23 °C a poměru tužení 100:2 zpracovat do 6 minut po smíchání s tvrdidlem. Při teplotách nižších než 23 °C (minimálně 17 °C) se doba zpracovatelnosti prodlužuje, při teplotách vyšších se zkracuje. Úpravou poměru tužení lze zčásti eliminovat vliv teploty na dobu zpracovatelnosti.

Poměr tužení:

- nejméně 100:1 – prodlouží dobu zpracovatelnosti
- nejvíce 100:3 – zkrátí dobu zpracovatelnosti

Broušení:

Tmel je při teplotě 23 °C a poměru tužení 100:2 brousitelný za 25-35 minut. Hrubé broušení začíná brusným papírem P80-120 a dokončuje se papírem 180-240. Pro broušení doporučujeme použít rotační nebo vibrační brusku.

Vrchní nátěry

Na tmel je možné použít všechny běžné nátěrové systémy. Tmel odolává teplotám 80 - 110 °C.

Čištění pomůcek:

Znečištěné části pomůcek lze očistit ředidlem POLYKAR ŘEDIDLO POLYESTEROVÉ nebo nitroředidlem C6000. Očistit lze pouze nevytvrzený tmel.

EAN:	8594007012347
Obj. číslo:	512333
Výrobce:	BKP GROUP
Značka:	Polykar
Hmotnost	0,6 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/polykar-metalik-dvouslozkovy-tmel-na-kov-a-karoserie-500-g