



Detail produktu

Polykar Vláknó dvousložkový tmel pro kov a sklolaminát, 150 g

Tmel s vysokým obsahem skelného vlákna (6 mm), umožňující vytvořit velmi pevnou, skelnými vlákny svázanou vrstvu tmelu, kterou lze podle potřeby brousit. Určený pro tmelení zvláště velkého rozsahu popřípadě pro přemostění slabých nebo prerezavělých míst a děr, vhodný především pro kovové povrchy nebo sklolaminát. Tmel se nesmí používat na tmelení míst, která přicházejí do přímého styku s potravinami a pitnou vodou.

Aplikace:

Povrch je nutné zbavit rzi a obrousit brusným papírem P80. Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Pro maximální antikorozi ochranu použijte nejprve epoxidový nebo polyuretanový základ. Tmel neaplikujte na reaktivní, jednosložkové a nitrocelulóznové základy. Nanáší se stěrkou.

Tužení:

Tmel se tuží tvrdidlem (PE-iniciátor, dibenzoylperoxid, červená pasta v tubě) v hmotnostním poměru 100:2 - 100 dílů tmelu : 2 dílům tvrdidla - doporučený poměr pro teplotu 23 °C.

Dobra zpracovatelnosti:

Tmel je nutné při teplotě 23 °C a poměru tužení 100:2 zpracovat do 5 minut po smíchání s tvrdidlem. Při teplotách nižších než 23 °C (minimálně 17 °C) se doba zpracovatelnosti prodlužuje, při teplotách vyšších se zkracuje. Úpravou poměru tužení lze zčásti eliminovat vliv teploty na dobu zpracovatelnosti. **Poměr tužení:** Nejméně 100:1 - prodlouží dobu zpracovatelnosti. Nejvíce 100:3 - zkrátí dobu zpracovatelnosti.

Broušení:

Tmel je při teplotě 23 °C a poměru tužení 100:2 broušitelný za 25-35 minut. Pro broušení doporučujeme použít rotační nebo vibrační brusku a brusný papír P80-120.

Vrchní nátěry

Na tmel je možné použít všechny běžné nátěrové systémy. Tmel odolává teplotám 80 - 110 °C.

Čištění pomůcek:

Znečištěné části pomůcek lze očistit ředidlem POLYKAR ŘEDIDLO POLYESTEROVÉ nebo nitroředidlem C6000. Očistit lze pouze nevytvrzený tmel.

EAN: 8594007010640

Obj. číslo: 512340

Výrobce: BKP GROUP

Značka: Polykar

Hmotnost: 0,3 kg

Url produktu: <https://www.bal.cz/polykar-vlakno-dvouslozkovy-tmel-pro-kov-a-sklolaminat-150-g>